



MRT 250

Snel afbindende, kunststofveredelde egalisatiemortel.



Producteigenschappen

- Voor het vervaardigen van effen oppervlakken
- Voor laagdiktes van 1 tot 10 mm
- Uitsluitend voor binnentoepassing
- Verpompbaar
- Scheurvrije, spanningsarme uitharding
- Geschikt voor stoelrollen onder vloeren volgens DIN 13892
- Zelfnivellerend, zeer glad oppervlak
- Snel uithardend; vroeg met een vloer bedekbaar
- EMICODE EC 1: zeer emissiearm
- CT-C30-F6 volgens EN 13813

Toepassingen

MRT 250 is een goed vloeiende, snelhardende egalisatielaag voor het egaliseren van vormstabiele ondergronden, zoals: dekvloeren van cement en calciumsulfaat, beton en bestaande, draagkrachtige betegelingen. Het product is geschikt voor een navolgende afwerk/toplaag, zoals bijvoorbeeld keramische betegelingen of betegelingen van natuursteen, parket, vloerbedekking, PVC of linoleum.

Door de spanningsarme uitharding en de optimale vloereigenschappen kan MRT 250 in één bewerking tot 10 mm dikte aangebracht worden. Door de snelle uitharding en beloopbaarheid kunnen vervolgwerkzaamheden snel plaatsvinden. Dient te worden afgewerkt met bijv. tapijt, linoleum, pvc, parket of tegels.

Technische gegevens

samenstelling	speciaal cement, geselecteerde toeslagstoffen, kunststoffen
verwerkingstijd	ca. 30 min.
rijpingstijd	ca. 2 min.
beloopbaarheid	na ca. 2 tot 4 uur
Aanbrengen van tegels	na ca. 6 uur
Aanbrengen van vloerbedekking van stof en dampdicht tapijt	na ca. 3 dagen *
Aanbrengen van parket	na ca. 7 dagen *
Aanbrengen van verflagen	na ca. 7 dagen *

* bij toepassing tot 5 mm laagdikte kan dit reeds na 24 uur aangebracht worden; verflagen na 72 uur.

verwerkingstemperatuur	5 °C tot 25 °C
buigtreksterkte	>6 N/mm ²
drukvastheid	ca. 30 N/mm ²
vloeimaat	24 - 26 cm (ring: 68 mm / h 35 mm)
laagdikte	1 mm - 10 mm

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Materiaal dat al stijf begint te worden, niet meer verwerken. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C, geen tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd. Bij een toepassing op calciumsulfaatgebonden ondergronden kan het product pas betegeld worden, als de ondergrond inderdaad betegelbaar is, d.w.z. als niets anders vermeld wordt, bij een restvochtgehalte van 0,5 CM-% resp. 0,3 CM-% (verwarmde constructie). Na 3 dagen kan een vloerbedekking, dampdichte vloer aangebracht worden, een parketvloer na 7 dagen. Indien de laagdikte tot 5 mm bedraagt, kan dit reeds na 24 uur gebeuren. Afwerklagen en verflagen kunnen na 72 uur aangebracht worden. Niet op vloeren toepassen waar de vloerverwarming in bedrijf is.

Bijzondere aanwijzingen:

Bij machinale verwerking (bv. M-Tec Duomix) moeten bij standtijden van meer dan 20 minuten de pomp en de transportslangen leeg gemaakt worden. In natte ruimtes moet het oppervlak met een combinatieafdichting, bijv. ATD 210 of weber.tec Superflex D 2 afgedicht worden.

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergronden moeten vast, stabiel, schoon, droog en vormvast genoeg zijn en vrij van hechtingsverminderende bestanddelen. Betonnen ondergronden moeten vrij zijn van cementlijm. Resten van olie, vet, was en onderhoudsmiddelen moeten volledig verwijderd worden. Als oplosmiddel voor olie en vet raden wij Kiwizt Ontvetter LS aan. Gladde, minerale ondergronden moeten mechanisch opgeruimd worden door ze te slijpen, te zandstralen of kogelstralen. De oppervlakken van calciumsulfaatgebonden dekvloeren moeten opgeschuurd en voorzien worden van weber.prim 802 als grondlaag. Zuigende ondergronden dienen vooraf met weber.prim 802 of PRM 110 (kleine oppervlakken) en niet zuigende, gladde ondergronden (bv. oude betegelingen) met PRM 120 behandeld te worden. Als vochtpenetratie vanuit de achterkant (bv. woonruimtes in kelders) te verwachten is, moet weber.prim 807 aangebracht worden; hierbij moet de tweede laag met kwartszand bestrooid worden. Kuilen of gaten van meer dan 10 mm dienen vooraf met aangeroerde MRT 250, versneden met 50 gew.-% zand 0/2 mm, gedicht te worden. De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

Door geschikte maatregelen moet voorkomen worden dat de egalisatiemortel direct wordt ingesloten door de aangrenzende wanden of in de randvoegen loopt, bijvoorbeeld door flexibele randstroken aan te brengen. De aangegeven hoeveelheid schoon aanmaakwater in een geschikte bak gieten. Vervolgens het poeder toevoegen en met een geschikt roerstuk minstens 3 minuten intensief doorroeren, totdat een goed vloeiende, homogene

MRT 250

Snel afbindende, kunststofveredelde egalisiemortel.

mortel is ontstaan.

Na een rijpingstijd van 2 minuten nogmaals kort en bij een laag toerental oproeren.

Daarna het mengsel, beginnend op het diepste punt van de ondergrond, uitgieten en met een glitspaan voor vloeren of een afstrijder voor grote oppervlakken in de benodigde laagdikte verdelen. Het materiaal is zelfnivelerend. Ter verbetering van de ontluuchting, kan direct na het verdelen van de egalisiemortel met een stekelrol doorgerold worden.

Het pas aangebrachte, verse materiaal moet beschermd worden tegen tocht, sterk zonlicht en grote warmte.

Om reeds uitgeharde egalisielagen opnieuw te egaliseren, dient eerst weber.prim 802 als grondlaag aangebracht te worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 9 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte. Benodigde hoeveelheid water: ca. 6,2 ltr / 25 kg

Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooiën alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Eventuele octrooiën alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

MRT 250 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
25 kg zak	ITEM.0002324	42 verpakkingen (1.050 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl