



## Weber.san 956

Waterdampdoorlatende, minerale topplamuurlaag als fijne plamuurlaag in het metselwerkrenovatiesysteem

	
<div><b>Weber.san 956</b></div> <div></div> <div><b>Toepassingsgebied</b> Egaliseren van minerale ondergronden en saneringsstucwerk Wit fijn stucwerk voor individuele oppervlaktegestaltes</div> <div><b>Producteigenschappen</b> Waterafwijzend Waterdampdiffusie-open Bestendig tegen vorst- en weersinvloeden Overschilderbaar met silikaatverf Schimmelvormingwerend</div>	

### Productomschrijving

Weber.san 956 is een waterdampdoorlatende, minerale topplamuurlaag als fijne plamuurlaag in het metselwerkrenovatiesysteem.

### Toepassingsgebied

Weber.san 956 wordt toegepast voor het egaliseren en gladmaken van minerale stucmortels, speciaal bedoeld voor sanering en metselwerkrenovaties.

### Producteigenschappen

- Voor het egaliseren van minerale ondergronden en saneringsstucwerk
- Wit fijn stucwerk voor individuele oppervlaktegestaltes
- Waterafwijzend
- Waterdampdiffusie-open
- Bestendig tegen vorst- en weersinvloeden
- Overschilderbaar met silikaatverf
- Voor binnen en buiten
- Max. korrelgrootte bedraagt 0,6 mm
- Schimmelvormingwerend

### Verwerkingsvoorschriften

#### Algemene aanwijzingen

De fijne plamuur tegen te snelle waterafgifte beschermen. Niet verwerken bij tocht of directe zonnestralen. Kleine kleurafwijkingen en wolkvorming op het oppervlak kunnen afhankelijk van de ondergrond optreden. Een afwerking met Eurolan Silikaat maakt een egaal uiterlijk. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. De ambachtsregels voor de pleistertechniek dienen in acht te worden genomen.

## Weber.san 956

Waterdampdoorlatende, minerale topplamuurlaag als fijne plamuurlaag in het metselwerkrenovatiesysteem

### Bijzondere aanwijzingen

Niet mengen met andere bouwstoffen.

### Voorbereiding van de ondergrond

Het stucwerk moet vast, droog en draagkrachtig zijn. Voor het aanbrengen van de weber.san 956 de ondergrond voornatten en matvochtig laten opdrogen.

### Verwerking

#### Mengen

De juiste hoeveelheid water in een geschikte mengemmer doen en daarna weber.san 956 (Deitermann FP) aan het water toevoegen. Bij kleinere deelhoeveelheden dient de hoeveelheid water dienovereenkomstig te worden gereduceerd.

Mengtijd: 3 minuten, totdat een homogene, spachtelbare consistentie wordt bereikt. Als mengapparaten zijn geschikt een speciemon of een boormachine met erop gezet menggereedschap. (b.v. DEITERMANN mengspaan no. 2).

#### Aanbrengen

weber.san 956 (Deitermann FP) in een laag van 3 tot 5 mm aanbrengen. Na ca. 15 minuten wordt de licht geharde fijne plamuurlaag met een licht vochtige spons afgewreven en geëgaliseerd. Achterblijvende golvingen worden korte tijd later met een licht vochtige, fijne schuimstof plank verwijderd.

#### Nabehandeling

De opgebrachte fijne plamuur moet worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Tocht en directe zonnestralen vermijden. Zo nodig oppervlak afdekken en/of vochtig houden. Na droging is de fijne plamuur overschilderbaar met weber.san Silikaatverf (Eurolan Silikaatverf).

### Technische gegevens

Samenstelling

Kleur

Aanbrenggereedschap

Aanbrengdikte

Lucht- en objecttemperatuur bij de verwerking

Drukweerstand

Schijnbare dichtheid van deeltjes fijne mortel

Waterhoeveelheid

Consistentie van de opgeroerde massa

Poeder-, stortgewicht

Verwerkingstijd

Hydraulische kalk, kwartszand, additieven

Wit

Troffel (RVS) of glitspaan, schuurbord of sponsplank met fijn schuimstof

3 tot 5 mm

+5 °C tot +30 °C

1,0 N/mm<sup>2</sup>

Ca. 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

Ca. 6,25 ltr op een zak van 25 kg

Plastisch

Ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

Ca. 120 minuten bij +20 °C en 60% rel. luchtvochtigheid

### Verbruik/Rendement

Het verbruik is bij een laagdikte van 5 mm ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Productdetails

Opslag

Houdbaarheid

Droog, vorstvrij

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar



## Weber.san 956

Waterdampdoorlatende, minerale topplamuurlaag als fijne plamuurlaag in het metselwerkrenovatiesysteem

---

### Voorzorgsmaatregelen

Contact met de ogen en de huid voorkomen. Bij contact met de ogen met veel water grondig uitspoelen en een arts raadplegen. Bij contact met de huid met veel water afwassen.

### Verpakking

**Artikelnummer**  
ITEM.0000299

**Verpakking**  
25 kg zak

**Aantal per pallet**  
42

### Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.