

## Kiwitz ADT 762

Hoog visceuze oplosmiddelhoudende coating.



### Producteigenschappen

- In uitgeharde toestand waterdicht en duurzaam elastisch.
- Heeft een breuk-rek van  $\pm 600\%$
- Is bestendig tegen verwerking, warmte, vorst, veroudering, verdunde minerale zuren en logen (max. 10%) en tegen agressieve industriële dampen
- Aangezien de lichte kleur tot 70% van het opvallend licht reflecteert, zullen de ruimten zomers koeler blijven.

### Toepassingen

Voor toepassing op een droge en/of licht vochtige ondergrond. Is geschikt voor het afwerken en afdichten van lekkende dakvlakken van bitumen, beton, zink, aluminium en staal. Beton moet voldoende droog en slijtvast zijn.

### Technische gegevens

samenstelling	kunsthars
oplosmiddel	ja
kleur	lichtgrijs
consistentie	half vloeibaar
dichtheid	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
gereedschap	kwast, rol, rubberen trekker of spuit
verbruik	1,1 ltr/m <sup>2</sup> per mm laagdikte
residu	90%
droogtijd	ca. 3 uur bij +20 °C
uithardingstijd	ca. 20 dagen
verwerkingstemperatuur	tussen 0 °C en +35 °C
kan worden belopen	na 3 tot 14 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden
reiniging	weber.sys 992 (Verdunning AX)

### Verwerkingsvoorschrift

De ondergrond kan droog dan wel licht vochtig zijn, maar moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet en losse deeltjes. Gronderen is niet nodig. In geval van scheuren, voegen of vlakken met tamelijk grote beschadigingen

is wapening met Glaszijdeweefsel nr. 1 noodzakelijk.

Kiwitz ADT 762 kan worden opgebracht met een kwast, rol of rubberen trekker.

Kiwitz ADT 762 is regenbestendig zodra de laag enigszins droog is.

Bij verwerking met een spuit het product verdunnen met 5 tot 15% weber.sys 992 (Verdunning AX).

### Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal, minmaal 12 maanden houdbaar.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte en bedraagt ten minste ca. 1,1 ltr/m<sup>2</sup> (bij een laagdikte van 1 mm).

### Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.

Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld, moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

### Verpakking

### Artikelnummer

20 ltr bus

ITEM.0000980

5 ltr bus

ITEM.0000981



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten

Tegelzettersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulft  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulft

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)

## **Kiwitz ADT 762**

**Hoog visceuze oplosmiddelhoudende coating.**