

# Cheprok Drainsealer

Snelle 2-componenten epoxylijm

|                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <b>Cheprok Drainsealer</b> |  |  |  |
| <b>Toepassingsgebied</b><br>Nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor het opvullen en afdichten van voegen rondom doucheputjes en draingoten. Verlijmen kleinere onderdelen. |                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Producteigenschappen</b><br>Slag- en stootvast, Standvast, Snel uithardend,<br>Eenvoudig in gebruik, Vrij van siliconen en isocyanaten.                                |                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Productomschrijving

Cheprok Drainsealer is een snelle 2-componenten lijm op epoxy basis.

## Toepassingsgebied

Cheprok Drainsealer is geschikt voor toepassingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie.

Voor het opvullen en afdichten van voegen rondom doucheputjes en draingoten. Door de snelle uitharding is de douche gebruiksklaar binnen 2 uur. Cheprok Drainsealer wordt tevens toegepast voor het snel verlijmen van kleinere onderdelen.

## Producteigenschappen

- Slag- en stootvast
- Standvast, blijft stabiel na het mengen van component A en B
- Snel uithardend
- Eenvoudig in gebruik
- Vrij van siliconen en isocyanaten

## Verwerkingsvoorschriften

### Algemene aanwijzingen

Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd.

### Vorbereiding van de ondergrond

De voegvlakken moeten vormvast, droog, vrij van vuil, olie en vet zijn. Losse delen en resten van andere voegafdichtingsmiddelen moeten worden verwijderd. Olieachtige en vette vlakken grondig reinigen met Weber.sys 992 of aceton.

De voegranden beschermen met crêpeband. De lijm mag alleen aan de tweezijkanten van de voeg hechten. Om hechting aan drie kanten te voorkomen dient rugvulling met gesloten cellig polyethyleen schuim in de voegruimte te worden aangebracht.

De voegen dienen minimaal 5 mm breed en 10 mm diep te zijn.

# Cheprok Drainsealer

Snelle 2-componenten epoxylijm

---

De ondergrond hoeft meestal niet voorgestreeken te worden. Indien noodzakelijk, wordt Weber.fug 885 (bij niet zuigende ondergronden) of Weber.fug 884 (bij zuigende ondergronden) dun op het hechtvlak aangebracht. De primer eerst ca. 30 minuten laten drogen.

## Voorbereidende werkzaamheden

Hechting aan drie kanten dient vermeden te worden. De voegen moeten met rugvulling gevuld worden. De voegranden moeten met crêpe plakband beschermd worden.

De voegdichtstof hecht op glas, emaille, geglazuurde keramiek en andere poriënvrije ondergronden, mits deze zorgvuldig ontvet worden. Eloxal, aluminium, VA-staal en PVC met weber.fug 885 voorbehandelen. Beton, pleisterwerk, bakstenen, vezelcement, hout, steen en andere zuigende ondergronden met Weber.fug 884 voorbehandelen.

Bij een evt. voorbehandeling met een primer kan na een droogtijd van 30 tot 60 minuten gevoegd worden.

## Verwerking

Patroon boven de schroefdraad open snijden, spuitmond erop schroeven en afhankelijk van de gewenste strengdikte schuin afsnijden. De verwerking gebeurt met een speciaal pistool (mixergun) met een zo constant mogelijke druk. Spuit het eerste gedeelte uit om een goede menging zeker te stellen. Hierna de voegdichtstof vloeiend en aaneengesloten zonder luchtinsluiting in de voeg spuiten.

De voegdichtstof afwerken met in afmesvloeistof gedrenkt gereedschap, bijv. Kiwiz RNG 650.

Glad strijken en plakband verwijderen, voordat huidvorming optreedt.

## Reiniging

Reiniging is met Weber.sys 992 mogelijk, na de uitharding echter alleen nog maar mechanisch.

## Technische gegevens

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Basis component A & B     | Epoxy en fenol                    |
| Kleur                     | Grijs                             |
| Verwerkingstijd           | Ca. 8 minuten bij 23 °C en 50% RV |
| Treksterkte               | Ca. 13 N/mm <sup>2</sup>          |
| Rek bij breuk             | Ca. 80%                           |
| Hardheid in Shore D       | Ca. 65                            |
| Temperatuur bestendigheid | -5 °C tot +100 °C                 |
| Verwerkingstemperatuur    | +10 °C tot +35 °C                 |
| Gereedschap               | Mixer Gun                         |

## Verbruik/Rendement

Is afhankelijk van de voegdimensie.



# Cheprok Drainsealer

Snelle 2-componenten epoxylijm

---

## Productdetails

Opslag

Beschermen tegen vocht en direct zonlicht, bij een opslagtemperatuur tussen +10°C en +25°C.

Houdbaarheid

Bij correcte opslag in de originele en gesloten verpakking is het materiaal minimaal 18 maanden houdbaar.

## Verpakking

**Artikelnummer**  
ITEM.0001009

**Verpakking**  
50 ml Duokoker

## Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.