

Cheprok Troffelvloer N

Driecomponenten Epoxy troffelvloer systeem



Cheprok Troffelvloer N



Toepassingsgebied
Voor het uitvlakken en/of repareren van grote betonnen oppervlakken, op plaatsen waar hoge mechanische belastingen verwacht worden.

Producteigenschappen
Zeer hoge sterkte eigenschappen van de vloer, Krimprij, Oplosmiddelvrij

Productomschrijving

Driecomponenten epoxy troffelvloer systeem.

Toepassingsgebied

Cheprok Troffelvloer N wordt toegepast voor het uitvlakken en/of repareren van grote betonnen oppervlakken, op plaatsen waar hoge mechanische belastingen verwacht worden.

Producteigenschappen

- Uitermate hoge sterkte eigenschappen
- Oplosmiddelvrij
- Krimprij
- 3-componenten

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond

Beton en andere cementgebonden-, alsmede poreuze steenachtige ondergronden.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog, vet-, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid. Vervolgens de ondergrond zorgvuldig primeren met Cheprok Troffelvloer Primer.

Mengen

Component A en B dienen intensief mechanisch gemengd te worden. Onvoldoende menging heeft slechte doorharding of zachte plekken tot gevolg.

Voeg hierna het zand toe en meng het geheel opnieuw door.

Cheprok Troffelvloer N

Driecomponenten Epoxy troffelvloer systeem

Applicatie

De troffelvloer in de nog natte primer aanbrengen, verdelen en eventueel afreien. Vervolgens de troffelvloer met een rvs spaan dichtwerken. Door de zware verwerking kan, ondanks uiterste aandacht bij het leggen van de vloer, niet voorkomen worden dat er spaanslagen optreden. Bij zeer extreme vloeistofbelastingen dient de vloer verzegeld of afgecoat te worden.

Technische gegevens

Samenstelling	2 componenten epoxyhars, zand
Kleur	Volgens kleurenkaart
Aanbrenggereedschap	Plamuurmes, troffel, spaan of voegspijker
Soortelijke massa (gemengd)	2,1 g/cm ³
Viscositeit (gemengd product)	pasteus
Vlampunt	Comp. A > 150 °C ; Comp. B > 110 °C ; Comp. C nvt
Druksterkte na 7 dagen 20°C	Ca. 85 N/mm ²
Buigtreksterkte na 7 dagen 20°C	Ca. 25 N/mm ²
E-modulus na 7 dagen 20°C	Ca. 13.500 N/mm ²
Mengverhouding	Comp. A : 70 gew. delen Comp. B : 38 gew. delen Comp. C : 890 gew. delen
Verwerkingstijd	45 minuten bij 20 °C
Droging doorharding	Overschilderbaar: na 12 uur bij 20 °C afhankelijk van laagdikte Beloopbaar: na 24 uur bij 20 °C
Verwerkingstemperatuur	Volledige doorharding: na 7 dagen bij 20 °C
Verdunning	Minimaal 10 °C, ideale temperatuur 15-25 °C Cheprok Troffelvloer N is gebruiksklaar: NIET verdunnen.
Reiniging gereedschap	Na gebruik direct reinigen met Weber.sys 992

Verbruik/Rendement

Het verbruik is bij een 5 mm laagdikte ca. 11 kg/m².

Productdetails

Opslag	Droog en koel
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Voorzorgsmaatregelen

Zorg tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende en een goede ventilatie van de werkplek. Vermijd huidcontact draag een veiligheidsbril, geschikt schoeisel, schorten e.d. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.



Cheprok Troffelvloer N

Driecomponenten Epoxy troffelvloer systeem

Verpakking

Artikelnummer

ITEM.0000927

Verpakking

28 kg 3 Componenten Set;
1 emmer, 1 flacon en 1 zak.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.