

Cheprok Troffelvloer Primer

Laag viskeuze, oplosmiddelvrije 2 componenten primer

	Cheprok Troffelvloer Primer
	Toepassingsgebied Primer voor de voorbehandeling van steenachtige ondergronden die met het 3-componenten Epoxy troffelvloer systeem afgewerkt gaan worden.
	Producteigenschappen Laag viskeus, Oplosmiddelvrij

Productomschrijving

Primer voor de voorbehandeling van steenachtige ondergronden die met het 3-componenten Epoxy Troffelvloer systeem afgewerkt gaan worden.

Toepassingsgebied

Cheprok Troffelvloer Primer wordt toegepast als hechtmiddel onder betonreparatiemortels en troffelvloeren. Cheprok Troffelvloer Primer is geschikt voor beton en andere cementgebonden alsmede poreuze steenachtige ondergronden.

Producteigenschappen

- Laag viskeus
- Oplosmiddelvrij

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond

Beton en andere cementgebonden-, alsmede poreuze steenachtige ondergronden.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog, vet-, stofvrij en vrij van losse delen te zijn.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel minimaal 3 minuten mengen tot een homogene massa, daarna overgieten in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

Cheprok Troffelvloer Primer

Laag viskeuze, oplosmiddelvrije 2 componenten primer

Applicatie

De primer op de te behandelen ondergrond aanbrengen. De te verwerken mortel dient in de nog natte primer te worden aangebracht. Wordt de mortel niet op de natte primer verwerkt, dan dient de primer afgestrooid te worden met vuurgedroogd zand.

Algemene aanwijzingen

Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

Het aanbrengen van twee componenten producten mag uitsluitend geschieden bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% en bij een temperatuur van ondergronden/of omgeving hoger dan 10 °C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3°C boven het dauwpunt moet liggen.

De (chemische) belasting van het aangebrachte systeem mag eerst plaats vinden nadat dit voldoende is doorgehard, hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 7 dagen bij 20°C of zoveel korter of langer naarmate de temperatuur hoger of lager is.

Technische gegevens

Samenstelling	Oplosmiddelvrije epoxyhars
Kleur	Transparant/blank
Aanbrenggereedschap	Roller, kwast of borstel
Soortelijke massa (gemengd)	1,0 g/cm ³
Viscositeit (gemengd product)	550 mPaS
Vlampunt	Comp. A > 150 °C ; Comp. B > 102°C
Druksterkte na 7 dagen 20°C	ca. 110N/mm ²
Buigtreksterkte na 7 dagen 20°C	Ca. 100N/mm ²
E-modulus na 7 dagen 20°C	Ca. 2.700 N/mm ²
Mengverhouding	A:B Comp. A 750 : Comp. B 250 gew. delen
Verwerkingstijd	20 minuten bij 20°C
Droging doorharding	Overschilderbaar: nvt
	Beloopbaar: na 24 uur bij 20°C
	Volledige doorharding: na 7 dagen bij 20°C
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 5°C
Verdunning	Cheprok Troffelvloer Primer is gebruiksklaar: NIET verdunnen.
Reiniging gereedschap	Na gebruik direct reinigen met Weber.sys 992

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondcondities, ruwheid en mate van poreusheid en de applicatiemethode e.d. en ligt bij ca. 300-500 g/m².

Productdetails

Opslag	Droog en koel
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.

Cheprok Troffelvloer Primer

Laag viskeuze, oplosmiddelvrije 2 componenten primer

Voorzorgsmaatregelen

Zorg tijdens de verwerking en droging voor een goede en voldoende ventilatie van de werkplek. Vermijd huidcontact door gebruikt te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, schorten, beschermde crèmes e.d. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0000928	1 kg Bus

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.