

Kiwitz ADT 670 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Kiwitz ADT 670 Injectiecrème



Toepassingsgebied

Tegen optrekkend vocht in metselwerk van o.a. klinkers en bakstenen
Geschikt voor alle types van volle en holle stenen

Producteigenschappen

Eenvoudig aan te brengen
Groot indringend vermogen met optimale dieptewerking

Productomschrijving

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Toepassingsgebied

Voor het naderhand afdichten van gemetselde wanden tegen optrekkend vocht. Toe te passen middels drukloze boorgateninjectie bij een door en door vochtigheid van het metselwerk tot 95%.

Producteigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Geen materiaalverlies; loopt niet uit via barsten en scheuren!
- Geschikt voor alle types van volle en holle stenen
- Uiterst doeltreffend door het grote indringende vermogen
- Bevat geen oplosmiddelen en is reukloos

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

- Verwijder pleisterwerk tot een hoogte van ca. 50 cm boven de zichtbare vochtgrens, plinten en vuil.
- Bepaal de dikte van de muur om daarmee de diepte van de boorgaten te bepalen.
Boor met een diepte van 90 à 95% van de muurdikte.
- Maak om de 10 à 12 cm een horizontaal boorgat, Ø 12 mm, in de voeg van de te behandelen muur.
Steeds horizontaal in de voeg boren, onder de boven- of onderliggende stootvoeg.
- Breng de spuitmond in tot op het einde van het boorgat. Vul het boorgat volledig met Kiwiz ADT 670 injectiecrème door het pistool langzaam terug te trekken, terwijl u op de pistoolhendel drukt.
Het product verspreidt zich, waardoor een waterafstotende laag gevormd wordt.
- Spouwmuuren: binnen- en buitenmuur afzonderlijk behandelen. Boorgaten na de behandeling sluiten met mortel.
- Steens muren: Langs één zijde boren en injecteren met één enkele behandeling.

Kiwitz ADT 670 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Nabehandeling

Na het aanbrengen van de injectiecrème, zullen vocht en zouten die nog aanwezig zijn in de muur, blijven migreren naar het oppervlak. Om het nieuwe pleisterwerk te beschermen, brengt men eerst een zoutbestendige en waterdichte bescherming aan op de muur, tot op een hoogte van 1,5 meter boven de plint. Deze bescherming kan bestaan uit een waterdicht- en/of zoutbestendige mortelsysteem. Raadpleeg onze website voor een overzicht van hiervoor geschikte producten.

Technische gegevens

Fysische toestand	1-componenten crème
Leveringsvorm	Pasta/Gel
Kleur	Wit
Geur	Nagenoeg reukloos
Vlampunt	74 °C
Dichtheid	Ca. 0,93 kg/l

Verbruik/Rendement

Met 1 koker (310ml) kan 3m¹ van 10 cm dik, boorgat 9 cm diep, ø 12mm gedaan worden.
Bij holle wanden en hele poreuze ondergronden loopt het verbruik op.
Het werkelijke verbruik dient in de praktijk vastgesteld te worden.

Voorzorgsmaatregelen

Draag tijdens het verwerken handschoenen van pvc, butyl of nitrilrubber en een veiligheidsbril.

Productdetails

Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in gesloten en originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002191	310 ml patroon

Kiwitz ADT 670 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.