

# Kiwitz ADT 675 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>Kiwitz ADT 675 Injectiecrème</h2> <p><b>Toepassingsgebied</b><br/>Tegen optrekkend vocht in metselwerk van o.a. klinkers en bakstenen<br/>Geschikt voor alle types van volle en holle stenen</p> <p><b>Producteigenschappen</b><br/>Eenvoudig aan te brengen<br/>Groot indringend vermogen met optimale dieptewerking</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Productomschrijving

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

## Toepassingsgebied

Voor het naderhand afdichten van gemetselde wanden tegen optrekkend vocht. Toe te passen middels drukloze boorgateninjectie bij een door en door vochtigheid van het metselwerk tot 95%.

## Producteigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Geen materiaalverlies; loopt niet uit via barsten en scheuren!
- Geschikt voor alle types van volle en holle stenen
- Groot indringend vermogen, optimale diepte werking
- Bevat geen oplosmiddelen en is reukloos

## Verwerkingsvoorschriften

### Algemene aanwijzingen

- Verwijder pleisterwerk tot een hoogte van ca. 50 cm boven de zichtbare vochtgrens, plinten en vuil.
- Bepaal de dikte van de muur om daarmee de diepte van de boorgaten te bepalen.  
Boor met een diepte van 90 à 95% van de muurdikte.
- Maak om de 10 à 12 cm een horizontaal boorgat, Ø 12 mm, in de voeg van de te behandelen muur.  
Steeds horizontaal in de voeg boren, onder de boven- of onderliggende stootvoeg.
- Breng de spuitmond in tot op het einde van het boorgat. Vul het boorgat volledig met Kiwitz ADT 675 injectiecrème door het pistool langzaam terug te trekken, terwijl u op de pistoolhendel drukt.  
Het product verspreidt zich, waardoor een waterafstotende laag gevormd wordt.

## Kiwitz ADT 675 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

- Spouwmuren: binnen- en buitenmuur afzonderlijk behandelen. Boorgaten na de behandeling sluiten met mortel.
- Steens muren: Langs één zijde boren en injecteren met één enkele behandeling.

### Nabehandeling

Na het aanbrengen van de injectiecrème, zullen vocht en zouten die nog aanwezig zijn in de muur, blijven migreren naar het oppervlak. Om het nieuwe pleisterwerk te beschermen, brengt men eerst een zoutbestendige en waterdichte bescherming aan op de muur, tot op een hoogte van 1,5 meter boven de plint. Deze bescherming kan bestaan uit een waterdicht- en/of zoutbestendige mortelsysteem. Raadpleeg onze website voor een overzicht van hiervoor geschikte producten.

### Technische gegevens

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fysische toestand | 1-componenten crème |
| Leveringsvorm     | Pasta               |
| Kleur             | Wit                 |
| Geur              | nagenoeg reukloos   |
| Vlampunt          | 64 °C               |
| Dichtheid         | Ca.1,0 kg/l         |
| Viscositeit       | >20,5 Mpa.s         |

### Verbruik/Rendement

Afhankelijk van de porositeit zal het verbruik tussen de 100 en 400 g/m<sup>2</sup> bedragen.  
Bij holle wanden loopt het verbruik op.

Onderstaand schema is een indicatie voor het verbruik:

#### Injecteren:

| <u>Wanddikte</u> | <u>Verbruik per meter</u> |
|------------------|---------------------------|
| 10 cm            | ± 80 ml                   |
| 11,5 cm          | ± 100 ml                  |
| 24 cm            | ± 230 ml                  |
| 36 cm            | ± 350 ml                  |
| 42 cm            | ± 420 ml                  |

### Voorzorgsmaatregelen

Draag tijdens het verwerken handschoenen van pvc, butyl of nitrilrubber en een veiligheidsbril.

## Kiwitz ADT 675 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.

---

### Productdetails

Opslag

Droog, vorstvrij, beschermen tegen direct zonlicht en verontreinigingen

Houdbaarheid

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 18 maanden houdbaar

### Verpakking

#### Artikelnummer

ITEM.0003431

ITEM.0003446

ITEM.0003610

ITEM.0003517

#### Verpakking

600 ml worst

5 liter can

Injectieslang t.b.v. worst

Handpomp t.b.v. can

### Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.