

Kiwitz ADT 762

Hoog visceuze oplosmiddel houdende coating

	Kiwitz ADT 762  Toepassingsgebied Afdichten van lekkende dakvlakken van bitumen, beton, zink, aluminium en staal. Afwerken van goten, kroonlijsten, schoorsteenvoeten en leidingen. Producteigenschappen Waterdichte coating, Hoog UV-bestendig, Elastisch, Scheurbestendig, Bestendig tegen verwerking, vorst en warmte.
---	---

Productomschrijving

Kiwitz ADT 762 is een dikke elastische waterdichte oplosmiddel houdende coating die uitstekend hecht op verschillende ondergronden.

Toepassingsgebied

Voor toepassing op een droge en/of licht vochtige ondergrond. Is geschikt voor het afwerken en afdichten van lekkende dakvlakken van bitumen, beton, zink, aluminium en staal. Kiwitz ADT 762 wordt tevens toegepast bij het waterdicht afwerken van goten, kroonlijsten, schoorsteenvoeten en leidingen. Poreuze ondergronden zoals beton, steen of hout, eerst laten drogen.

Producteigenschappen

- Waterdichte coating: voorkomt lekkages en vochtproblemen
- Elastisch en scheurbestendig: Breukrek tot ca. 600%
- Verhoogde UV-bestendigheid
- Bestendig tegen verwerking, warmte en vorst
- Reflecteert warmte, houdt het oppervlak koeler bij warm weer

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

De verwerkingstemperatuur moet tussen de +5 en +35°C liggen. Nooit bij sneeuw verwerken.

Alle aangegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C geen tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Bijzondere aanwijzingen

Kiwitz ADT 762 nooit aanbrengen op isolatie in polystyreen of op nieuw beton. Beton moet tenminste 2 jaar oud zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond kan droog dan wel licht vochtig zijn maar moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet en losse deeltjes. Gronderen is niet nodig.

Kiwitz ADT 762

Hoog visceuze oplosmiddel houdende coating

In geval van scheuren, voegen of vlakken met tamelijk grote beschadigingen is wapening met Glaszijdeweefsel, Weber.sys 981, noodzakelijk.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren tot een homogene massa.

Kiwitz ADT 762 wordt onverdund opgebracht met een kwast, rol, rubberen trekker of airless spuit met een nozzle tussen 18 en 23 en onder druk van 220 bar.

Eventueel kan bij de verwerking met een spuit, de Kiwitz ADT 762 verdund worden, met 5 tot 15% Weber.sys 992.

Droogtijd

Hangt af van temperatuur, luchtbeweging en vochtigheid. Bij +20°C en een rel. luchtvochtigheid van ca. 50%: is Kiwitz ADT 762 na 4 uur kleefvrij.

Reiniging

Maak gereedschap schoon met Weber.sys 992.

Technische gegevens

Samenstelling	Kunsthars
Kleur	Grijs
Oplosmiddel	Ja
Consistentie	Half vloeibaar
Dichtheid	1,03 g/cm ³
Vaste stof gehalte in gewicht	52%
Vaste stof gehalte in volume	43%
Droogtijd	Ca. 4 uur bij +20°C
Uithardingstijd	Overschilderbaar met hetzelfde product, na 3 tot 14 dagen
v.o.s. gehalte (vluchtige organische stoffen)	485 g/l
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5°C en +35°C
Aanbrenggereedschap	Kwast, rol, rubberen trekker of spuit
Reiniging	Weber.sys 992

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte en bedraagt ten minste ca. 1,1 liter/m², bij een laagdikte van 1 mm.

Voorzorgsmaatregelen

Draag tijdens het verwerken beschermende kleding,- handschoenen en een veiligheidsbril.

Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek. Na gebruik handen grondig wassen.

Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.



Kiwitz ADT 762

Hoog visceuze oplosmiddel houdende coating

Productdetails

Opslag

Droog, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Houdbaarheid

Bij correcte vorstvrije opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal 5 jaar houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer

ITEM.0000981

Verpakking

5 liter Bus

Per pallet

80 emmers

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.