

Kiwitz Gevelimpregneer S

Hydrofoberend gevelimpregneermiddel.

	Kiwitz Gevelimpregneer S  Toepassingsgebied Tegen optrekkend vocht in metselwerk van o.a. klinkers en bakstenen Geschikt voor gevels Producteigenschappen Eenvoudig aan te brengen Groot indringend vermogen met optimale dieptewerking
---	---

Productomschrijving

Kiwitz Gevelimpregneer S is een impregneermiddel voor gevels. Het geeft de muren een waterafstotende bescherm laag, het voorkomt regendoorslag en vermindert de aangroei van alg en mos. Het verlengt de levensduur van de gevel en voorkomt vochtproblemen.

Toepassingsgebied

Wordt toegepast op ondergronden, zoals o.a. gevelsteen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen. In tegenstelling tot vele andere gevelimpregneermiddelen heeft Kiwitz Gevelimpregneer S vrijwel geen kleuraanpassende invloed op de ondergrond.

Producteigenschappen

- Is buitengewoon breed inzetbaar, ook op licht-vochtige ondergronden
- Is reeds inzetbaar op 14 dagen oud voegwerk
- Wordt ingezet op ondergronden zoals gevelstenen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen
- Heeft geen invloed op het dampregulerende vermogen
- Gebaseerd op een aroma vrij oplosmiddel en heeft een sterk remmend effect op de vorming mos en alg
- Langdurig werkzaam

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond

Controleer de ondergrond. Eventuele scheuren of beschadigd voegwerk moeten vooraf gerepareerd worden om te voorkomen dat vocht alsnog via zwakke plekken kan binnendringen.

Verwijder alle losse delen. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond zodat deze vuil-, en vetvrij en droog is.

Kiwitz Gevelimpregneer S

Hydrofoberend gevelimpregneermiddel.

Beoordeel de ondergrond op aanwezigheid van vocht. Het impregneermiddel dient namelijk goed opgenomen te kunnen worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter per m².

Tref voorzorgsmaatregelen en dek af, om spatten op ramen, kozijnen of bestrating te vermijden.

Verwerking

De hydrofoberende impregnering kan uitgevoerd worden bij temperaturen boven de 4 °C.

Breng met behulp van een drukspuit, onder lage druk, middels de vloeimethode, zat, verzadigend op.

Werk van boven naar beneden, breng het gelijkmatig aan, in banen of overlappende stroken.

Indien het verbruik lager is dan 0,5 liter per m², dient er een 2e behandeling "nat in nat" uitgevoerd te worden.

Niet aanbrengen bij regen, vorst of direct zonlicht.

Nabehandeling

Laat de gevel drogen. Zorg ervoor dat de gevel minimaal 2 uur droog blijft, bij voorkeur langer.

Haal de afdekmaterialen weg. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel.

Reiniging

Reinig gereedschappen met terpentine.

Technische gegevens

Samenstelling

Basis van oligomeer siloxaan en bevat een koolwaterstof

Consistentie

Vloeistof

Kleur

Kleurloos

Dichtheid

0,81 g/cm³

Verwerkingstemperatuur

Boven de +4 °C

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Voor een goede werking dient het impregneermiddel goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter per m².

Voorzorgsmaatregelen

Draag tijdens het verwerken beschermende kleding, handschoenen, nitrilrubber van 0,4 mm, en een veiligheidsbril met zijbescherming.

Zorg voor goede ventilatie van de werkplek.

Productdetails

Opslag

Droog

Houdbaarheid

Bij correcte opslag in gesloten en originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar



Kiwitz Gevelimpregneer S

Hydrofoberend gevelimpregneermiddel.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001496	1.000 liter IBC
ITEM.0001495	210 liter Vat
ITEM.0001475	25 liter Can
ITEM.0001474	10 liter Can
ITEM.0001733	5 liter Can

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.