

Kiwitz KTN 205 LP

Zeer snel uithardende 2 componenten polyurethaanlijm

	Kiwitz KTN 205 LP Toepassingsgebied Liquid Plug voor het vullen van spleten en holle ruimtes. Geschikt voor verlijmen van gipsplaten, beton, steen, keramiek, marmer en hout. Eigenschappen Snel verhardend, Oplosmiddelvrij, Ruimte vullend, Hecht uitstekend op diverse materialen.	  
---	---	---

Productomschrijving

Kiwitz KTN 205 LP is een snel uithardende, tweecomponenten polyurethaanlijm in een praktische duokoker met mengtuit.

Toepassingsgebied

Kiwitz KTN 205 LP is speciaal ontwikkeld als vloeibare plug en voor het permanent verlijmen van diverse materialen van onder andere gipsplaten, beton, steen, keramiek, marmer en hout. Het product hardt uit bij kamertemperatuur en heeft goede spleetvullende eigenschappen, waardoor ook oneffenheden en kleine toleranties tussen de te verlijmen oppervlakken effectief kunnen worden opgevangen.

Producteigenschappen

- Zeer snelle uitharding
- Oplosmiddelvrij
- Vloeibare plug
- Geschikt voor het vullen van spleten en gaten

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Metalen moeten worden geschuurd om de oxide laag te verwijderen. Na het schuren, goed reinigen.

Verwerking

Lees voor de verwerking altijd de veiligheidsinformatie en gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen.



Kiwitz KTN 205 LP

Zeer snel uithardende 2 componenten polyurethaanlijm

Plaats de duokoker in het lijmpistool en verwijder de afsluitdop.

Bevestig vervolgens de statische mengtuit op de duokoker. Doseer de eerste hoeveelheid gemengd materiaal, circa 1 ml, en voer deze af. Hierna kan de lijm direct worden aangebracht.

Breng de lijm gelijkmatig aan en voeg de te verlijmen delen binnen de aangegeven verwerkingstijd samen.

Fixeer de delen indien nodig totdat voldoende aanvangsterkte is bereikt.

Reiniging

Niet uitgeharde lijm kan worden verwijderd met Ethanol of Aceton. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische gegevens

Samenstelling	Polyurethaan
Kleur	Beige
Open tijd	45 seconden
Droogtijd	5 minuten
Hardheid	60 Shore D

Productdetails

Opslag	Droog en vorstvrije opslag, bij voorkeur tussen 10°C en 20 °C.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0004184	25 ml Duokoker met 2 mengtuiten

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.