

Kiwitz KTN 350



Neutraal uithardende 1-component siliconenkit;
Volgens NEN-EN 15651 deel 1,2,3 en 4.

	Kiwitz KTN 350  Toepassingsgebied Afdichten van bewegings- een aansluitvoegen in beton- en prefab schuimbeton elementen, Afdichten van voegen in gevels, Metaalbouwconstructies, Afdichten van uitzetvoegen en aansluitvoegen in sanitaire ruimtes. Producteigenschappen Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid, Goede hechting, Uiterst wrijfvast en sliertvrij, Compatibel met PVB-folie, Aanschilderbaar, Schimmelwerend.
---	---

Productomschrijving

Kiwitz KTN 350 is 1-component silicone afdichtingskit; neutraal vernettend, MEKO-vrij en geschikt voor vele ondergronden.

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire ruimten en aan beton- en schuimbeton prefab-elementen. Als afdichting van naden langs kozijnen en van aansluitvoegen aan ramen en deuren van hout, metaal en kunststof, dubbelglas in houten ramen, profielglas, aan gevels, metaalbouwconstructies, afkitten van glaselementen.

Producteigenschappen

- Neutraal vernettende, 1-component, siliconen afdichtingskit MEKO-vrij
- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
- Schimmelwerend
- Uitstekende vroege belastbaarheid
- Kleefvrij oppervlak, wrijfvast en sliertvrij
- Niet overschilderbaar, wel aanschilderbaar
- Zeer goede hechting op vele ondergronden, deels in combinatie met een geschikte primer
- Niet corrosief
- Voor binnen- en buiten toepassing

Kiwitz KTN 350



Neutraal uithardende 1-component siliconenkit;
Volgens NEN-EN 15651 deel 1,2,3 en 4.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond

De ondergrond moet vast, stabiel, droog, schoon, vormvast en vrij van hechtingsverminderende bestanddelen zijn. Zuigende ondergronden met Weber.fug 884 voorbehandelen, niet zuigende ondergronden met Weber.fug 885. De noodzakelijke voorbehandeling van de ondergrond moet aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking

De ondergrond moet vrij zijn van alle verontreinigingen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben. Zoals stof of vet.

Plaats een juist type en formaat rugvulling in de voeg om drie-flankshechting te voorkomen. Afhankelijk van de ondergrond wordt een primer aangebracht.

Na het aanbrengen van de kit wordt deze afgewerkt met Kiwitz RNG 650, afmesvloei-stof.

De doorhardingstijd is afhankelijk van de laagdikte. Houd rekening met 24 uur per 2-3 mm laagdikte.

Technische gegevens

Vorm	Pasteus
Kleur	In meerdere kleuren verkrijgbaar
Reuk	Karakteristiek
Dichtheid gekleurd	Ca. 1,2 g/cm ³
Dichtheid transparant	Ca. 1,0 g/cm ³
Shore A-hardheid volgens ISO 868, gekleurd	Ca. 25
Shore A-hardheid volgens ISO 868, transparant	Ca. 20
Huidvormingstijd bij 23°C en 50% RLV	Ca. 10 minuten
Scheurrek volgens ISO 37, type 3	550%
Treksterkte volgens ISO 37, type 3	Ca. 1,5 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35°C

Verbruik/Rendement

Het verbruik is ca. 0,1 ltr/m¹, bij een voeg van 10 mm breed en 10 mm diep.

Productdetails

Opslag	Droog, bij een <60% RV en bij een temperatuur tussen +15°C en +25°C.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.



Kiwitz KTN 350



Neutraal uithardende 1-component siliconenkit;
Volgens NEN-EN 15651 deel 1,2,3 en 4.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal patronen per doos
ITEM.0002783	310 ml patroon - wit	12
ITEM.0002784	310 ml patroon - transparant	12
ITEM.0002785	310 ml patroon - lichtgrijs	12
ITEM.0002786	310 ml patroon - jasmijn	12
ITEM.0002787	310 ml patroon - middelgrijs	12
ITEM.0002789	310 ml patroon - antraciet	12
ITEM.0002790	310 ml patroon - cementgrijs	12
ITEM.0002792	310 ml patroon - trijs; transparant-grijs	12
ITEM.0002793	310 ml patroon - manhattan	12

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.