

Kiwitz MRT 534



Gietmortel 4 mm
Conform NEN-EN 1504-6.

	Kiwitz MRT 534   Toepassingsgebied Ondergieten van prefab betonnen elementen, Reparatie van grote defecten aan betonoppervlakken, Opvullen van voegen en spleten tussen beton elementen, Aan- en ondergieten van machines en draagelementen, Geschikt voor binnen toepassing. Producteigenschappen Zeer snelle sterkte ontwikkeling, Goed verwerkbaar, Zeer hoge hechting aan beton en staal, Zeer geringe water indringdiepte, Actieve anti-corrosie, Na 6 uur begaanbaar, Bestendig tegen chloride en CO₂.
---	--

Productomschrijving

Kiwitz MRT 534 is een krimparme gietmortel met een zeer snelle sterkte ontwikkeling. De mortel vormt een zeer compacte en sterke verbinding tussen beton en beton cq. beton en staal.

Toepassingsgebied

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw: ondergieten van prefab betonnen elementen.
In de Prefab montage: aangieten van gains en ondergieten van staalconstructies.
In de Industriebouw: ondergieten van kraanbanen en aangieten van machinefundaties.

Producteigenschappen

- Gietmortel, krimparm en dun vloeibaar
- Voor het vullen van alle holten en ruimten
- Snelafbindend
- Voor binnen toepassingen
- Grootste korrelgrootte: 4,0 mm
- Voor laagdiktes van tot max. 120 mm.
- Geproduceerd conform EN 1504-6

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak waarop Kiwitz MRT 534 moet worden aangebracht dient schoon te zijn, vrij van cementhuid en er mag geen vrij water aanwezig zijn. Het te behandelen oppervlak dient voldoende poreus van structuur en draagkrachtig te zijn.

- Voorbehandeling met water. Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water
(Let op: geen vrij water!); OF

Kiwitz MRT 534



Gietmortel 4 mm
Conform NEN-EN 1504-6.

- Voorbehandelen met een geschikte primer. Voor een optimale hechting adviseren wij een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem of een systeem op epoxy basis.
De keuze van de primer is afhankelijk van de voorhande zijnde situatie. Vraag eventueel advies aan één van onze medewerkers omtrent de juiste voorbehandeling.

Mengen

Kiwitz MRT 534 machinaal mengen tot een homogeen mengsel. De mengtijd is ca. 3 minuten maar is afhankelijk van het type menger.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,5 - 3,0 ltr / 20 kg mortel (PE zak). Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een mortelspecie met een vloeitijd van ca. 550 mm wordt bereikt.

Verwerking

Het ondergiet volume ligt tussen 12 en 120 mm. Werk in segmenten die binnen 15 minuten afgewerkt kunnen worden. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de opgegeven wachttijden.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met een geschikte curing compound of door middel van afdekken met plastic folie.

Technische gegevens

Mortelsoort	Gietmortel
Morteltype	4 mm
Sterkteklasse	Komt overeen met K 70
Druksterkte bij 20°C	Klasse R4
Cementsoort	Portland
Waterbandbreedte	2,5 – 3,0 ltr/ 20 kg mortel
Verbruik per m ³	Ca. 1923 kg
Laagdikte	12-120 mm max.
Dichtheid	2,75 – 3,5 g/cm ³
Verwerkingstijd bij 23°C	60 minuten
Chloridegehalte	<0,05%
Hecht-treksterkte *	2,5 MPa *
Soortelijk gewicht	1,7 kl/l
Verhinderde krimp	2,2 MPa
Carbonisatieweerstand	Voldaan
Ondergrondtemperatuur	5 tot 35°C
Capillaire water-absorptie	0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
Weerstand tegen brand	Klasse A 1
Sterkteontwikkeling	6 uur 24 uur 7 dagen 28 dagen
Buigtreksterkte MPa	3 6 9 10
Druksterkte MPa	15 44 78 91

*Hecht-treksterktes zijn sterk afhankelijk van de voorbehandeling van de ondergrond.



Kiwitz MRT 534



Gietmortel 4 mm
Conform NEN-EN 1504-6.

Verbruik/Rendement

Het verbruik is per m³ ca. 1.923 kg.

Productdetails

Opslag
Houdbaarheid

Bij een droge, tegen zon en vocht beschermde opslag
Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking
is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Beschermingsmaatregelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast. Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen. Bescherming van de ogen/het gezicht; volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen, EN 166. Bescherming van de huid; chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen, EN 374. Stof niet inademen.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0003451	20 kg PE zak

Hoeveelheid op pallet
48 verpakkingen (960 kg)

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.