

Kiwitz PRM 120



Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.

	Kiwitz PRM 120			
	Toepassingsgebied			
	Hout en niet zuigende ondergronden. Voor betegelde muur- en wandvlakken. Op vloeren, natuursteen, asfaltplaten, gietasfalt, kunststof lagen. Voor binnen toepassingen.			
	Eigenschappen			
	Snel drogend, Klaar voor gebruik; met kwast en rol verwerkbaar, Hoge hechtsterkte, Oplosmiddelvrij, Extreem lage emissie-uitstoot.			

Productomschrijving

Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.

Toepassingsgebied

Kiwitz PRM 120 is een één-component hechtlaag met een goede hechting op gladde ondergronden binnenshuis. De hechtlaag kan op hout en op gladde, niet zuigende ondergronden toegepast worden, zoals op muur- en wandvlakken van betegelingen, platen en natuursteen, beton, gietasfalt, kunststof lagen, kleine oppervlakken van metaal en dichte verflagen.

Producteigenschappen

- Voor niet zuigende ondergronden
- Voor tegel op tegel
- Voor wanden en vloeren, binnentoepassing
- Hoge hechtsterkte op gladde en dichte ondergronden
- Klaar voor gebruik; met rol verwerkbaar; snel drogend
- Oplosmiddelvrij

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen:

Water oplosbare lijmresten absoluut van de ondergronden verwijderen. De aangebrachte grondlaag tegen verontreinigingen en vocht beschermen. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23°C zonder toch en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt de opdroging vertraagd.

Bijzondere aanwijzingen:

Buitenshuis en in natte ruimtes uitsluitend in combinatie met een geschikte combinatieafdichting, bijv. Weber.tec Superflex D 2, toepassen. Niet gebruiken op plaatsen die voortdurend onder water staan.

Kunststof oppervlakken van polyethyleen zijn niet geschikt voor een voorbehandeling met Kiwitz PRM 120.

Kiwitz PRM 120



Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.

Voor toepassing op kleine oppervlakken van metaal, uitsluitend in droge ruimtes binnen.
Het uitgeharde materiaal is bestand tegen vorst en kan voor korte tijd door temperaturen tot max. +70°C belast worden. Oude of verontreinigde gietasfalt-ondergronden mechanisch opruwen.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten vast, stabiel, droog, vormvast genoeg zijn en vrij van stof, olie, vet en hechttingsverminderende bestanddelen. Losse of afbladderende mortel- en verfresten moeten zorgvuldig verwijderd worden. Resten van vet of was moeten met weber.sys 992 verwijderd worden. Indien de hechting niet voldoende is, moet de ondergrond mechanisch opgeruwd worden.
De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

De grondlaag vóór de verwerking grondig doorroeren of in de verpakking goed schudden. De grondlaag onverdund met een penseel, kwast of een lamsvachtrol gelijkmatig aanbrengen. Plasvorming vermijden.
Nadat het product opgedroogd is en een dunne, vaste laag heeft gevormd, d.w.z. na ca. 1 tot 4 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid, met de navolgende werkzaamheden beginnen. Lijm en egalisatiemiddelen moeten binnen 2 dagen aangebracht worden.
De gereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen. In geharde toestand dienen gereedschappen met weber.sys 992 gereinigd te worden.

Technische gegevens

Samenstelling	Kunststofdispersie
Kleur	Licht rood
Aanbrenggereedschap	Kwast, rol
Droogtijd	Ca. 1 tot 4 uur
Vaste stof gehalte	62%
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Dichtheid	1,22 kg/ltr

Verbruik/Rendement

Het verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond: ca. 100 tot 150 gram/m².

Productdetails

Opslag	Droog en tegen vocht beschermde opslag
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002312	Emmer van 5 kg



Kiwitz PRM 120



Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.