

Weber.floor VZC

Kant-en-klare cementgebonden gietdekvloermortel,
volgens NEN EN 13813

Weber.floor VZC**Toepassingsgebied**

Cementgebonden gietdekvloermortel als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden ondergronden.
Als niet-hechtend of zwevend vloersysteem.
Geschikt voor vloerverwarming en in natte ruimten zoals badkamer, keuken en toilet.
Op zwaluwstaartplaten, alleen bij vloertoepassingen in gebruiksklasse A

Producteigenschappen

Weber Vloeibare zandcement (VZC) is een cementgebonden gietdekvloermortel.
Werkt sneller, minder inspanning en gegarandeerde kwaliteit.
Vloeibare zandcement is makkelijk nivellerend en licht te mengen.

Productomschrijving

Niet meer smeren en afreien dankzij vloeibare zandcement. Gegarandeerde sterkte: CT-C16-F4.
30% sneller klaar, 24% minder CO₂.

Toepassingsgebied

Cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden ondergronden. Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is geschikt voor het gieten van cementdekvloeren met en zonder vloerverwarming (voor traditionele warm water vloerverwarming en vloerkoeling). Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan, bij voorkeur in combinatie met een stalen wapeningsnet, worden toegepast als niet-hechtend of zwevend vloersysteem. Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan toegepast worden op zwaluwstaartplaten, alleen bij vloertoepassingen in gebruiksklasse A (woningen). Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm dient bij voorkeur te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals tegels, tapijt laminaat etc.

Producteigenschappen

- Gieten, niet meer smeren en afreien
- Nivellerend m.b.v. een drijfrei
- Verpompbaar voor grote vloervelden
- Laagdikte van 3 tot 10 cm.
- Ideaal i.c.m. vloerverwarming
- Cementgebonden, geschikt voor natte ruimten
- Voor binnen
- Minimaal 30% sneller klaar. Eventueel ook op afschot te leggen.
- Gegarandeerde sterkte: CT-C16-F4

Verwerkingsvoorschriften**Dosering**

Kiwitz BV
De Hogenkamp 22
7071 EC ULFT
www.kiwitz.nl

Publicatiedatum:
15 april 2022

Pagina 1 van 5

Maak het waar. Met KIWITZ.

Weber.floor VZC



Kant-en-klare cementgebonden gietdekvloermortel,
volgens NEN EN 13813

ca. 3,5 liter (14%) schoon leidingwater toevoegen aan 25 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm.

Gereedschap

Vorbereitung: zachte bezem/ emmer /gieter.

Handmatige verwerking: hoge vloerkuip / speciekuip, elektrische menger (ca. 600 RPM), boorspindel, drijfрей, betonmolen, kruiwagen.

Vorbereitung

Zorg voor een ondergrond die draagkrachtig, stabiel, droog en vrij van stof en andere verontreinigingen is die nadelig zijn voor een goede hechting. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Plaats kantstroken (8-10 mm dik) langs alle muren, kolommen, doorvoeren en andere opgaande bouwdelen. De ondergrond voorbehandelen met weberprim vloer volgens de verwerkingsvoorschriften. Zorg er voor dat de ruimtes wind- en waterdicht zijn.

Tip: Indien vloerverwarming is toegepast op een wapeningsnet zorg er dan voor dat de vloerverwarmingsleidingen gevuld zijn met water en dat het net goed vast zit op de ondergrond om opdrijven tijdens het gieten te voorkomen.

Aanmaken

Voeg ca. 3,5 liter water toe aan 25 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm en meng minimaal 2 minuten met een

elektrische menger (circa 600 RPM), tot een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Meng bij voorkeur in een hoge mengkuip of eventueel in een speciekuip. Na 1 minuut nog even kort namengen en vervolgens uitgieten op de vloer. Doe eerst de afgemeten totale hoeveelheid water in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan ook worden gemengd met behulp van een betonmolen (open schoepen). Doe eerst de afgemeten hoeveelheid water in de molen en voeg vervolgens het aantal zakken Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm toe. Laat daarna de molen gedurende 3 tot 4 minuten draaien tot er een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Het mengsel kan met behulp van een kruiwagen naar de vloer worden gebracht. De aangemaakte mortel dient binnen 30 - 45 minuten verwerkt en afgewerkt te worden afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur.

Tip: Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm kan eventueel onder afschot worden toegepast. Gebruik dan ca. 2,3 liter schoon leidingwater per 25 kg.

Verwerken

Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Giet tot de gietdekvloer op de gewenste hoogte is en controleer regelmatig of het gewenste peil / de gewenste laagdikte van de vloer is bereikt. Minimale laagdikte is 3 cm. De aangebrachte gietdekvloer dient met behulp van een drijfрей afgewerkt te worden. Het zgn. dobberen van de vloer dient zowel in de breedte als in de lengte (kruislings) te gebeuren. Door de gietdekvloer in beweging te brengen wordt een goed en vlak resultaat bereikt. Maak de gietdekvloer in één keer af. Indien de Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming, zorg dan voor voldoende (>25mm) dekking op de vloerverwarmingsleidingen.

Tip: Werk bij grote vloervlakken met meerdere mensen en verdeel de taken. Gebruik een vloertrekker indien u geen drijfрей heeft.

Afwerken

Tijdens de verwerking dient de vloer beschermd te worden tegen tocht en direct zonlicht. Nadat de vloer beloopbaar is, de

Weber.floor VZC



Kant-en-klare cementgebonden gietdekvloermortel,
volgens NEN EN 13813

ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 1 à 2 dagen beloopbaar en na 3 - 6 weken af te werken (afhankelijk van vloerbekleding).

Indicatie droogtijd, 1 cm per week. Verlijmen van vloertegels met webercol lc 220 mogelijk na minimaal 4 dagen.

Weber

Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm dient bij voorkeur met vloerbekleding, zoals tegels, tapijt, laminaat etc. te worden afgewerkt.

Aanvullende informatie

Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verwerkingseigenschappen

Hechtend toegepast:

De ondergrond voorbehandelen met weberprim vloer volgens verwerkingsvoorschriften. De hechtprimer aanbrengen en laten drogen tot verfilming (transparante glans) optreedt.

Voorkom het ontstaan van primerplassen. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen. De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellens, van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel als voor de prestaties van de verharde vloer.

Een alternatief op het primeren is de ondergrond te verzadigen met water of door de ondergrond aan te branden met een mengsel van cement en water (1:5). Door het inbrengen van vocht in de ondervloer zal de droogtijd worden verlengd.

Op folie toegepast:

Leg een waterdichte folie (bijvoorbeeld polyethyleen 0,2 mm dik) vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het

uiteindelijke niveau van de gietdekvloer) op de ondergrond. Zorg voor een overlapping van circa 10 cm.

Tape de naden waterdicht af. Plaats kantstroken. Indien een stalen wapeningsnet (6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders wordt toegepast. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

Zwevend op isolatie toegepast:

Bij zwevende toepassingen dient de indrukbaarheid van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm te zijn.

Leg vloerisolatieplaten (bijvoorbeeld polystyreenplaten) op de draagvloer.

Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie (0,2 mm dikte), vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het

uiteindelijke niveau van de gietdekvloer). Zorg voor een overlapping van circa 10 cm. Tape de naden waterdicht af.

Plaats kantstroken. Indien een stalen wapeningsnet (6mm, maaswijdte 150x150mm) op afstandhouders wordt toegepast. Zorg ervoor dat dit net geplaatst wordt op ca. 1/3 van de vloerdikte.

Machinaal mengen:

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm is ook machinaal aan te brengen met een daartoe geschikte mengpomp. Voor

meer informatie bel met de helpdesk +31 (0)40 2597 900. De waterdosering regelmatig controleren door het nemen van een

vloeimaat. Weber methode: 350-400 mm (1,3 liter Weber testbus). Machinaal verwerken kan met slanglengtes tot circa 80

meter (diameter van 50 mm).

Aan te brengen laagdikte

Weber.floor VZC



Kant-en-klare cementgebonden gietdekvloermortel,
volgens NEN EN 13813

Hechtend: >30 mm.

Op zwaluwstaartplaten in gebruiksklasse A (woningen): laagdikte moet minimaal 30 mm vanaf bovenzijde van de zwaluwstaart zijn. (totale minimale vloerdikte = 16 + 30 = 46 mm).

Toepassingen in combinatie met stalen wapeningsnet (6 mm, maaswijdte 150 x 150 mm) en afstandhouders:

Niet-hechtend op folie: >35 mm.

Zwevend op isolatie: >40 mm.

Indien in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling:

Hechtend: buisdikte $\varnothing$ + >25 mm dekking.

Niet-hechtend op folie: >30 mm + buisdikte $\varnothing$.

Zwevend op isolatie: totale laagdikte = >35 mm + buisdikte $\varnothing$.

Op zwaluwstaartplaten met vloerverwarming : >25 mm + buisdikte $\varnothing$.

Verlijmen vloerbekleding / afwerking

3 - 6 weken (afhankelijk van temperatuur, laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding). Het uiteindelijke restvocht dient

gemeten te worden met een CM-apparaat. Indicatie droogtijd: bij 20°C en 65% RV, circa 1 cm/week. Verlijmen van vloertegels met webercol Ic 220 mogelijk na minimaal 4 dagen.

Aanbevelingen

Bij hechtende toepassingen bestaande dilataties/uitzettingsvoegen in de draagvloer doorzetten in de gietdekvloer als ook in

een eventuele harde vloerafwerking.

Indien Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm als een losliggend of zwevend vloersysteem al dan niet in combinatie

met vloerverwarmingssystemen wordt toegepast, dan dienen er dilataties/uitzettingsvoegen te worden voorzien bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen.

Bij voorkeur worden L- en U-vormige vloeren opgedeeld in rechthoeken en een voegprofiel aangebracht in deuropeningen. De kans op scheurvorming is het grootst bij scherpe hoeken. Bij scherpe hoeken eventueel een extra laag kantstrook zetten.

Kruisingen van veld dilataties met verwarmingsbuizen moeten worden voorkomen.

Bijzondere aanwijzingen

Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm nooit met andere producten mengen.

Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven. Te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen. De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient gedurende het gieten en tot een week erna hoger te zijn dan 5°C.

Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om een te snelle uitdroging van de mortelspecie te voorkomen. Voorkom tocht, direct zonlicht en hoge temperaturen; deze veroorzaken overmatige (plastische) drogingskrimping die kan leiden tot scheurvorming. Nadat de vloer beloopbaar is, de ruimte ventileren.

Geforceerde droging gedurende de eerste drie weken kan leiden tot mogelijke spanningen met krimp-scheuren tot gevolg.

Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen dient de opstartprocedure te worden gevolgd. Niet geschikt voor industriële en buiten toepassingen.

Niet gebruiken op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht. Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm heeft geen constructieve functie.

Weber.floor VZC



Kant-en-klare cementgebonden gietdekvloermortel,
volgens NEN EN 13813

Technische gegevens

Samenstelling	Speciale cementen, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen. Additieven.
Kleur	Grijs
Volumieke massa verharde mortel	2100 kg/m ³
Druksterkte verharde mortel	> 16 N/mm ²
Buigtreksterkte verharde mortel	> 4 N/mm ²
Huidtreksterkte verharde mortel	> 0,5 N/mm ²
Krimp verharde mortel	< 0,04 %
Huidtreksterkte van de ondergrond	> 0,5 N/mm ²
Min. laagdikte – Max. laagdikte	3 – 10 cm
Verwerkingstijd	Ca. 30 – 45 minuten
Beloopbaar na	Ca. 1 à 2 dagen (afhankelijk v. temperatuur, laagdikte en drogingscondities)

Verbruik/Rendement

Ca. 1,9 kg poeder per m²/mm laagdikte. 25 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm geeft ca. 13 liter specie.

Productdetails

Opslag	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 9 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Per Pallet
ITEM.0003076	25 kg zak	48 zakken

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.