

Weber.fug 885

Primer voor kitvoegen op niet-zuigende ondergronden.

	Weber.fug 885 Toepassingsgebied Verbeterd de hechting tussen niet-zuigende ondergronden en siliconenvoegdichtstoffen. Producteigenschappen Verbeterd de hechting met de ondergrond.
---	---

Productomschrijving

Weber.fug 885 is een fabrieksmatig vervaardigde primer. Het product wordt gebruikt als voorstrijk ter verbetering van de hechting tussen niet-zuigende ondergronden en siliconenvoegdichtstoffen.

Toepassingsgebied

Weber.fug 885 is een voorstrijk middel ter verbetering van de hechting tussen niet-zuigende ondergronden en siliconenvoegdichtstoffen.

Producteigenschappen

- Verbeterd de hechting met de niet zuigende ondergrond

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Door de verscheidenheid van de verschillende materialen die in contact komen met de dichtstof en de kit en de diverse verschillende oppervlakte eigenschappen is geen algemene maatregel te treffen. Wij adviseren om, indien nodig, vooraf tests uit te voeren.

Bijzondere aanwijzingen

Aan materialen die aan de bovenliggende dichtingsmassa licht bewegende bestanddelen kunnen afgeven, zoals bijvoorbeeld zeer weekmakende PVC, teer of bitumen is geen of onvoldoende hechting te bereiken.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, droog en vrij zijn van stof en andere verontreinigingen.

Verwerking

De primer als een filmlaag opbrengen.

Bij de verwerking het contact met vochtigheid zo klein mogelijk zien te houden.

De potjes moeten daardoor gesloten bewaard blijven. Het bruikbare materiaal kan worden overgegoten in kleinere potjes. Dan moet het zo snel mogelijk – binnen 2 uur – worden verwerkt. Bij kristalvorming is het effect van de hechting met de lijm verminderd.

Na een uitdamp tijd van ca. 30 minuten kan de siliconenkit worden opgebracht.



Weber.fug 885

Primer voor kitvoegen op niet-zuigende ondergronden.

Technische gegevens

Samenstelling	Oplosmiddel, acryl siliconenhars
Kleur	Geelachtig
Verwerkingstijd	Binnen 2 uur
Droogtijd	Ca. 30 minuten
Dichtheid	0,89 g/cm ³
Aanbrenggereedschap	Kwast, penseel

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de voegdimensies en het absorptievermogen van de ondergrond.
Bij een 10 mm diepe voegwand ca. 5 ml/m tot 15 ml/m.

Productdetails

Opslag	Droog en koel opslaan.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 18 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal per pallet
ITEM.0000251	250 ml Bus	21 Bussen per doos

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.