

Weber.prim 801

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer voor zuigende ondergronden.

	Weber.prim 801	
Toepassingsgebied		
Zuigende minerale ondergronden, Binnen en buiten, Wanden en vloeren, Beton, Cementgebonden ondergronden, Calciumsulfaatdekvloeren, Cellenbeton, Lichtbetonstenen, Pleisterwerk, Gipsvezelplaten, Gipsbouwplaten en gipskartonplaten.		
Producteigenschappen		
Goede hechting, Vermindert het zuigvermogen v/d ondergrond, Beschermt mortels tegen te snelle wateronttrekking, Verhoogt werkbaarheid v. tegellijmen, Vermindert blaasvorming, Stofbindend, Transparant, Alkalibestendig, Oplosmiddelvrij, Eenvoudig te verwerken.		

Productomschrijving

Weber.prim 801 is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer op basis van kunststofdispersie. Het product is alkalibestendig, niet-verzeept en heeft een stofbindende en waterafstotende werking. Ideaal geschikt voor de voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden vóór het aanbrengen van verlijmingsmortels, tegellijmen, egalisatiemiddelen of pleisters. Door het gebruik van Weber.prim 801 wordt de te snelle wateronttrekking uit de tegellijm voorkomen, waardoor de open tijd en hechting verbeteren.

Toepassingsgebied

Weber.prim 801 wordt gebruikt op sterk zuigende minerale ondergronden, zowel binnen als buiten, op wanden en vloeren. Geschikt voor beton, cementgebonden ondergronden, calciumsulfaatdekvloeren, cellenbeton, lichtbetonstenen, pleisterwerk, gipsvezelplaten, gipsbouwplaten en gipskartonplaten.

Producteigenschappen

- Verbeterd de hechting op de ondergrond
- Vermindert het zuigvermogen
- Beschermt mortels tegen te snelle wateronttrekking
- Verhoogt de verwerkbaarheid van tegellijmen
- Vermindert blaasvorming
- Stofbindend
- Transparant
- Alkalibestendig
- Oplosmiddelvrij
- Eenvoudig te rollen of te borstelen

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen:

Alle eigenschappen zijn gebaseerd op een temperatuur van +23°C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid versnellen, lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Weber.prim 801

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer voor zuigende ondergronden.

Bij toepassing op gipsgebonden ondergronden dienen de aanbevelingen van de fabrikant te worden gevolgd. Wateroplosbare lijmresten moeten volledig worden verwijderd. De aangebrachte primer moet worden beschermd tegen vervuiling en vocht.

Bijzondere aanwijzingen:

Niet verwerken bij regen of dreigende regen. Bij droog en warm weer kan na ca. 15 minuten worden overgewerkt. Bij vochtige omstandigheden of lagere temperaturen is een langere droogtijd vereist. In koel- en vriesruimtes moet voldoende droog- en verluchtingstijd worden voorzien om smaakoverdracht op voedingsmiddelen te voorkomen. Op calciumsulfaatdekvloeren kan pas na 12 uur betegeld worden met grootformaat tegels. Bij formaten > 100x100 cm dient voorbehandeld te worden met Weber.prim 804 of Weber.prim 807.

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig, stofvrij, droog, olie- en vetvrij, vormvast en vrij van hechttingsverminderende bestanddelen zijn. Losse of afbladderende mortel- en verfresten, kalkverflagen en zwakke dispersieerven verwijderen. Oppervlakken stofvrij maken en goed laten drogen vóór de behandeling. De nodige voorbereidende werken moeten worden afgestemd op de specifieke omstandigheden op de bouwplaats.

Verwerking:

Weber.prim 801 is gebruiksklaar en kan indien nodig maximaal in een verhouding van 1:1 met water worden verdund. Bij sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag noodzakelijk zijn. Breng het product gelijkmatig en verzadigend aan met een borstel, rol of spuitapparaat. Vermijd plasvorming. De droging kan worden gecontroleerd door een kras- of bevochtigingsproef. Na voldoende droging kunnen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd, idealiter binnen 2 dagen. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan enkel worden verwijderd met Weber.sys 992.

Technische gegevens

Samenstelling	Kunststofdispersie
Kleur	Transparant
Droogtijd	Ca. 0,5 tot 12 uur, afhankelijk van de omstandigheden
Dichtheid	1,01 kg/l
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (sd)	1.800
Verwerkingstemperatuur (lucht)	Min. +5 °C
Aanbrenggereedschap	Borstel, rol of een geschikt spuitapparaat

Verbruik/Rendement

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond: ca. 150 tot 250 ml/m².

Weber.prim 801

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije primer voor zuigende ondergronden.

Productdetails

Opslag

Droge en vorstvrije opslag. Rechtopstaand opslaan. Vorst en vocht kunnen het product onherstelbaar beschadigen.

Houdbaarheid

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal per pallet
ITEM.0000117	30 liter Can - transparant	16 Cans
ITEM.0000075	10 liter Can - transparant	60 Cans
ITEM.0000073	5 liter Can - transparant	90 Cans
ITEM.0000072	5 liter Can - rood	90 Cans
ITEM.0000071	1 liter Flacon - transparant	12 Flacons per doos

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.