

Weber.prim 802

Hechtgrondering voor vloeregalisatiemortels.

	Weber.prim 802 Toepassingsgebied Grondering voor vloeregalisatiemortels, Houten ondergronden, Voor binnen en buiten. Producteigenschappen Hoge hechtsterkte op zuigende ondergronden, Snelle droging, Oplosmiddelvrij, Alkalibestendig.
---	---

Productomschrijving

Weber.prim 802 is 1-component en oplosmiddelvrije primer.

Toepassingsgebied

Weber.prim 802 is geschikt als hechtprimer, voor binnen en buiten, tussen minerale ondergronden en Weber vloeregaliseermiddelen. Het zorgt voor een hoge hechtsterkte op zuigende ondergronden. Daarnaast is Weber.prim 802 ook geschikt als primer op houten ondergronden.

Producteigenschappen

- Hoge hechtsterkte op zuigende ondergronden
- Snelle droging
- Oplosmiddelvrij
- Alkalibestendig

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Alle eigenschappen zijn gebaseerd op een temperatuur van +23°C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid versnellen, lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Wateroplosbare lijmresten moeten volledig worden verwijderd. De aangebrachte primer moet worden beschermd tegen vervuiling en vocht. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergronden moeten stabiel, droog, vormvast genoeg zijn en vrij van stof, olie, vet en hechttingsverminderende bestanddelen.

Afbladderende mortel- en verfresten, kalkverf, krijtende lagen en losse delen moeten verwijderd en de oppervlakken van stof ontdaan worden. Lijmverf en minder vaste dispersieverf moeten afgewassen en opgedroogd zijn voordat het oppervlak behandeld wordt.

Afhankelijk van de situatie moeten betonondergronden en cementdekvloeren door kogelstralen en/of frezen voor behandeld worden.

Weber.prim 802

Hechtgrondering voor vloeregalisatiemortels.

De treksterkte van de ondergrond moet aan de eisen van de toe te passen egalisatiemortel voldoen. Bij toepassing van een egalisatiemortel die naderhand wordt voorzien van een afwerklaag, dient de treksterkte minimaal 1,0 N/mm² te zijn. Komt er geen afwerking over heen dan dient de treksterkte minimaal 1,5 N/mm² te zijn.

De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking

Mengverhouding

Beton en cementdekvloer: 1 volumedeel Weber.prim 802 mengen met 3 volumedelen water.

Calciumsulfaatvloer en houten ondergronden: 1 volumedeel Weber.prim 802 mengen met 1 volumedeel water.

Weber.prim 802 wordt met leidingwater gemengd tot er een homogene vloeistof ontstaat, bij eventuele lange werkonderbrekingen moet het mengsel opnieuw worden opgeroerd.

De hechtprimer wordt met een zachte bezem intensief in de ondergrond ingebracht tot zich een dichte film vormt. Bij het aanbrengen met een roller moet worden gezorgd voor een gelijkmatige, volle laag. Plasvorming vermijden.

Bij sterk zuigende ondergronden bestaat de kans dat er na de eerste laag geen film wordt gevormd. In dit geval moet een tweede laag worden aangebracht, op zijn vroegst na het opdrogen van de melkachtige vertroebeling, maar op zijn laatst na 48 uur.

Breng de vloeregalisatiemiddelen aan na droging van de primerlaag, maar eveneens uiterlijk binnen 48 uur.

Zorg voor voldoende ventilatie om een snelle droging te bevorderen.

Technische gegevens

Samenstelling	Kunststofdispersie
Kleur	Transparant
Droogtijd	4 uur
Mengverhouding	Max. 1 : 3 met water
Dichtheid	1,0 kg/l
pH-waarde	Ca. 8
Verwerkingstemperatuur (lucht)	Min. +6 °C - +30 °C
Aanbrenggereedschap	Bezem of roller

Verbruik/Rendement

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond: ca. 100 tot 200 ml/m².

Productdetails

Opslag	Droge en vorstvrije opslag. Rechtopstaand opslaan.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar.



Weber.prim 802

Hechtgrondering voor vloeregalisatiemortels.

Verpakking

Artikelnummer
ITEM.0000076

Verpakking
5 liter Can

Aantal per pallet
90 Cans

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.