

Weber.prim 803

Primer voor gladde en niet zuigende ondergronden.

	Weber.prim 803  Toepassingsgebied Gladde, niet zuigende ondergronden in binnenruimtes, waterbestendige lijmresten, oude PVC-bekledingen, Dichte verflagen, Hout, Beton, Guss asfalt, Kunststof, Metaal en tegels. Wanden, vloeren en plafonds en bij tegel-op-tegel toepassingen, Alleen binnen. Producteigenschappen Hoge trekhechting op gladde en dichte ondergronden, Sneldrogend, Hoge hechting, Gebruiksklaar, Oplosmiddelvrij, Alkalibestendig.
---	--

Productomschrijving

Weber.prim 803 is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije hechtprimer op basis van kunststofdispersie. Het product biedt hoge hechting op gladde, niet zuigende ondergronden en hout. Ideaal voor de voorbehandeling van gladde, niet zuigende oppervlakken vóór het aanbrengen van tegellijmen, egaliseermiddelen of pleisters. Het kan ook worden gebruikt om wand- en vloer-egaliseermiddelen op zuigende ondergronden op te nemen.

Toepassingsgebied

Weber.prim 803 wordt gebruikt op gladde, niet-zuigende ondergronden in binnen ruimtes. Geschikt voor gebruik op ondergronden zoals waterbestendige lijmresten, oude PVC-bekledingen, dichte verflagen, hout, beton, guss asfalt, kunststof, metaal en tegels. Kan worden toegepast op wanden, vloeren en plafonds en bij tegel-op-tegel toepassingen.

Producteigenschappen

- Hoge trekhechting op gladde en dichte ondergronden
- Sneldrogend
- Te borstelen en te rollen
- Hoge hechting
- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Alkalibestendig

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen:

Alle eigenschappen zijn gebaseerd op een temperatuur van +23°C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid versnellen, lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Wateroplosbare lijmresten moeten volledig worden verwijderd. De aangebrachte primer moet worden beschermd tegen vervuiling en vocht.

Bijzondere aanwijzingen:

Voor buiten- en natte ruimtes alleen gebruiken in combinatie met geschikte afdichting, bijvoorbeeld Weber.xerm 844.

Weber.prim 803

Primer voor gladde en niet zuigende ondergronden.

Niet gebruiken in permanent onder water. Polyethyleen oppervlakken zijn niet geschikt voor voorbehandeling. Metaal alleen op kleine oppervlakken binnenshuis. Uitgehard materiaal is vorstbestendig en kortdurend belastbaar tot +70°C. Oude of vervuilde guss asfalt oppervlakken mechanisch op ruwen.

Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig, stofvrij, droog, olie- en vetvrij, vormvast en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn. Losse of afbladerende mortel- en verfresten zorgvuldig verwijderen. Vet- of wasresten verwijderen met Weber.sys 992.

Bij onvoldoende hechting de ondergrond mechanisch op ruwen. De nodige voorbereidende werken afstemmen op de specifieke bouwplaats omstandigheden.

Verwerking:

De primer grondig roeren of schudden voor gebruik. Niet verdunnen.

Gelijkmatig aanbrengen met een borstel of een lamsvachtroller. Plasvorming vermijden. Na het opdrogen tot een vaste film, ca. 1-4 uur afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, kunnen de vervolgwerkzaamheden beginnen. Tegelijm of egalisatiemiddelen dienen binnen 2 dagen aangebracht te worden.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Uitgehard materiaal is alleen met Weber.sys 992 te verwijderen.

Technische gegevens

Samenstelling	Kunststofdispersie
Kleur	Lichtrood
Droogtijd	90-120 minuten
Dichtheid	1,22 kg/l
Droge stofgehalte	62%
Verwerkingstemperatuur (lucht)	Min. +5 °C - +30 °C
Aanbrenggereedschap	Borstel, roller

Verbruik/Rendement

Het verbruik is ca. 100 g/m² per laag.

Productdetails

Opslag	Droog, koel en vorstvrije opslag.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal per pallet
ITEM.0000265	1 liter Flacon	12 Flacons per doos



Weber.prim 803

Primer voor gladde en niet zuigende ondergronden.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.