

Weber.rep 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton.

	Weber.rep 762  Toepassingsgebied Voor kleine reparaties van beton en zichtbeton. Voor binnen en buiten. Opvullen van luchtgaten en kleine grindnesten. Producteigenschappen Uitstekende hechting, Sneldrogend, Belastbaar na 40 minuten.
---	--

Productomschrijving

Weber.rep 762 is een snel bindende mortel voor reparatie- en egalisatieplamuur werkzaamheden.

Toepassingsgebied

Weber.rep 762 is bijzonder geschikt voor snelle egalisatieplamuurwerkzaamheden en reparaties aan beton. Voor het opvullen van gietgallen en kleinere grindnesten op zichtbeton. De kleurtint kan aan de ondergrond worden aangepast.

Producteigenschappen

- Snel bindende mortel voor reparatie- en egalisatieplamuur werkzaamheden
- Voor beton en zichtbeton
- Voor binnen en buiten
- Belastbaar na 40 minuten
- Uitstekende hechting
- Reparatiemortel kan op gewenste kleur worden gebracht
- Weinig restspanning
- Polymeer gemodificeerd

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Niet geschikt voor dikke deklagen of pleisterachtige lagen. Alle opgegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70%. Reeds aangemaakt materiaal mag niet door opnieuw water toevoegen weer verwerkbaar gemaakt worden.

Voorbereiding van de ondergrond

Schoon, zuigend, voldoende draagkrachtig, vrij van losse delen en alle hechtingsverminderde stoffen (ontkistingsolie). Ondergrond in principe altijd voornatten.

Weber.rep 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton.

Bijzondere aanwijzingen

Niet mengen met andere materialen.

Verwerking

Mengen:

Weber.rep 762 onder continue roeren toevoegen aan het water, niet omgekeerd. Mengen totdat het klontenvrij is. De consistentie instellen zodat het materiaal met een spaan te verwerken is.

Het materiaal moet snel worden gemengd. Alleen de hoeveelheid mengen die binnen de verwerkingstijd gebruikt wordt. Bij het mengen eerst de afgepaste hoeveelheid water nemen. Bij temperaturen lager dan +5 °C is het raadzaam het product met warm water aan te maken om de snelle harding niet te belemmeren.

Bij reparaties groter dan 0,1 dm³ moet Weber.rep 762 worden gemengd met kwartsand (0-4 mm) in een verhouding 2:1 (volumedelen).

Aanbrengen:

Aan te brengen met troffel, spaan of schuurbord. Aangebracht materiaal beschermen tegen te snelle wateronttrekking.

Technische gegevens

Grondstoffen	Snel bindend cement, vulstoffen
Kleur	Witgrijs, Donkergrijs
Laagdikte	Tot 5 mm
Buig- treksterkte na 28 dagen	Ca. 5 N/mm ²
Drukvastheid na 28 dagen	Ca. 30 N/mm ²
Verwerkingstijd	Ca. 25 minuten bij 20°C
Droogtijd	Na ca. 40 minuten belastbaar bij 20°C
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5 °C en 30 °C
Waterdosering	Ca. 4,2 liter per 20 kg
Gereedschap	Troffel, Spaan of Schuurbord

Verbruik/Rendement

Bij een laagdikte van 1 mm is het verbruik ca. 1,8 kg/m².

Productdetails

Opslag	Een droge , tegen vocht beschermde opslag.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 9 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002270	10 kg Emmer - Witgrijs
ITEM.0002273	10 kg Emmer - Donkergrijs

Weber.rep 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.