

Weber.rep 763

Snelafbindende fijne betonmortel.

	Weber.rep 763		
	Toepassingsgebied	Egaliseren van wanden en plafonds, Kleine reparaties van beton en zichtbeton, Gladmaken van prefab betonelementen, Cementpleister, Ruw metselwerk, Dichting van scheuren, Opvullen van gaten en oneffenheden tot 10 mm, Voor binnen en buiten.	
	Producteigenschappen	Naadloos te verwerken, Uitstekende verwerkingseigenschappen, Kunststof veredeld, Krimpcompensatie, Snel uithardend.	

Productomschrijving

Weber.rep 763 is een krimpgecompenseerde, kunststofgemodificeerde reparatiemortel voor fijn egalisatiewerk op beton.

Toepassingsgebied

Weber.rep 763 is een fijne betonmortel voor het glad maken en egaliseren van wand- en plafondvlakken van zichtbeton, betonelementen, cementpleister en ruw metselwerk. Het product is geschikt om scheuren vanaf 1 mm breedte te dichten. Gaten tot 5 mm worden onversneden gedicht. Bij lagen van 5 tot 10 mm moet de fijne betonmortel met kwartsand 0 tot 2 mm versneden worden (zie verwerkingsvoorschrift).

Geschikt voor het gladmaken van prefab betonelementen, zichtbeton oppervlakken, voor het egaliseren van wanden en plafonds. Verder wordt het toegepast op cementpleister en ruw metselwerk.

Producteigenschappen

- Naadloos te verwerken
- Voor binnen en buiten
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Kunststof veredeld
- Met krimpcompensatie
- Snel uithardend

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Weber.rep 763 kan na de nabehandeling, minimaal 2 dagen, met gebruikelijke lagen zoals Weber.tec 771 of 772 bewerkt worden.

De plamuurlaag dient in de eerste dagen beschermd te worden tegen te snelle uitdroging. Dus afdekken of vochtig houden. Bescherm het oppervlak tegen te sterk zonlicht, tocht en vorst. Zolang het oppervlak nog vers is, mag het niet met water afgespoten worden.

Alle aangegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70%.

Weber.rep 763

Snelafbindende fijne betonmortel.

Bijzondere aanwijzingen

Voor dikkere lagen versnijden met vuur gedroogd kwartszand 0,2 mm in de verhouding 3:1 (volume).
Na uitharding overschilderbaar met gangbare coatings.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vast, stabiel en vrij zijn van verontreinigingen en losse zandende bestanddelen.
Voordat Weber.rep 763 aangebracht kan worden, de ondergrond bevochtigen tot matvochtig.

Verwerking

Mengen

Meng de inhoud van de verpakking met de aangegeven hoeveelheid water totdat een klontvrije massa is ontstaan.
Als mengapparaat is bijvoorbeeld een boormachine met opgezet roerstuk geschikt.
Bij laagdiktes van 5 tot 10 mm moet het product met kwartszand met een korreling van 0 tot 2 mm gemengd worden in de mengverhouding, 3 volumedelen mortel : 1 volumedeel kwartszand.

De werkgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Verwerking

De verwerking van het gemengde materiaal gebeurt in plamuurtechniek op een matvochtige ondergrond.
Glad afwerken met een spaan.

Technische gegevens

Grondstoffen	Cement, kunststoffen, vulstoffen
Kleur	Middelgrijs
Laagdikte	Onversneden tot 5 mm
	Versneden 5 tot 10 mm
Volumieke massa specie	0,0018 kg/m ³
Verwerkingstijd	Ca. 20 minuten
Droogtijd	Ca. 60 minuten
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5 °C en 30 °C
Waterdosering	Ca. 4,2 liter water per zak van 20 kg
Gereedschap	Spaan, vlakspaan

Verbruik/Rendement

Het verbruik is ca. 1,6 kg/mm/m². De benodigde hoeveelheid water is ca. 4,2 liter per zak van 20 kg.

Productdetails

Opslag	Droog en vorstvrij.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 9 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Per pallet
ITEM.0000101	20 kg Zak	42 zakken



Weber.rep 763

Snelafbindende fijne betonmortel.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.