

Weber.san 951 S

Snel afbindende wratvormige spatlaag als hechtlaag voor mineraal stucwerk en als saneerstuc laag

	Weber.san 951 S	
	Toepassingsgebied Hechtlaag voor mineraal stucwerk Saneerstuc laag	
	Producteigenschappen Snelafbindend Optimale korrelopbouw Sterk hechtende hechtlaag voor binnen en buiten	

Productomschrijving

Weber.san 951 S is een snel afbindende wratvormige spatlaag als hechtlaag voor mineraal stucwerk en speciaal als saneerstuc laag.

Toepassingsgebied

Weber.san 951 S is een spatlaag in het WTA-saneringsstuc laagstelsel, maximaal 50% dekkend van het oppervlak aangebracht. Bij toepassing onder weber.tec 934 dient minimaal 70% van het oppervlak te worden bedekt. Daarnaast als hechtlaag op de starre en flexibele minerale dichtingsmortels weber.tec 930 en weber.tec Superflex D2.

Op deze ondergronden 100% dekkend aanbrengen. Ook geschikt ter voorbereiding van cement- of kalkcementgebonden stucwerk en als hechtmiddel op beton.

Producteigenschappen

- Snel afbindend
- Optimale korrelopbouw
- Gemakkelijke verwerking
- Sterk hechtende hechtlaag
- Spatlaag voor een WTA-saneringsstuc laag en een waterdichte stuc laag
- Voor binnen- en buitentoepassing

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Bij vlakken op buitenmuren of bij het opbrengen van renovatiestucwerk mogen alleen corrosiebestendige stucwerkdragers en verankeringen worden toegepast. De aangebrachte spatlaag beschermen voor te snel uitdrogen van de mortel. Direct zonlicht en wind vermijden. De ambachtsregels voor de pleistertechniek dienen in acht te worden genomen. Men dient erop te letten dat de wratvormig op te brengen hechtlaag niet in verbinding komt met gips of andere gipshoudende bouwmaterialen. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd.

Bijzondere aanwijzingen

Niet mengen met andere bouwstoffen. Niet te gebruiken op gipshoudende ondergronden.

Bij de verwerking het WTA-merkblad: "Sanierputzsysteme", 2-9-04, alsook het merkblad: "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile", 4-6-05, in acht nemen.

Weber.san 951 S

Snel afbindende wratvormige spatlaag als hechtlaag voor mineraal stucwerk en als saneerstuc laag

Voorbereiding van de ondergrond

Vast, draagkrachtig en vrij van verontreinigingen. Gaten en zanderige bestanddelen verwijderen. Sterk zuigende ondergrond voor natten. Onder het stucwerk moet al het oude stucwerk en alle verflagen tot op de vaste ondergrond worden verwijderd. Metselwerkvoegen ca. 2 cm diep uitkrabben en het oppervlak mechanisch reinigen.

Als men dichtingsmortels wil aanbrengen, eerst de voegen vullen. Kapot metselwerk vervangen respectievelijk uitvullen.

De voorbereiding van de ondergrond wordt minstens 0,8 m¹ verder, dan waar de vochtschade optreedt, uitgevoerd.

Bij kelders dient de voorbehandeling bij op de buitenmuur aansluitende binnenmuren en op gewelfde plafonds tot minstens 1,0 m¹ vanaf de buitenwand plaats te vinden.

Verwerking

De zakinhoud met de aangegeven hoeveelheid water klontervrij mengen, mengtijd ca. 2 minuten. Weber.san 951 S (Deitermann AS Fix) wordt op de ondergrond opgebracht als wratvormig laag met een troffel of staaldraad bezem. Voor het opbrengen van de wratvormige laag is een wachttijd van 30 minuten bij een zuigende ondergrond en 45 minuten bij een niet-zuigende ondergrond aan te bevelen.

Bij toepassing van weber.san 951 S (Deitermann AS Fix) op de dichtingsmortels, zoals bijv. weber.tec Superflex D 2 of weber.tec 930 (Deitermann DS), dient deze volvlakkig te worden aangebracht door middel van spatten op een uitgedroogde respectievelijk volledig uitgeharde dichtingslaag.

Technische gegevens

Samenstelling	Cement, kwartszand tot 4 mm korrelgrootte en regulerende toevoegingen
Kleur	Cementgrijs
Aanbrenggereedschap	Troffel, spatmolen
Poeder stortdichtheid	Ca. 1,6 kg/dm ³
Laagdikte	4 – 5 mm
Lucht- en objecttemperatuur bij de verwerking*	+5 °C tot + 25 °C
Verwerkingstijd	Bij +20 °C ca. 15 minuten
Mengverhouding	Ca. 4 – 4,5 ltr water op 1 zak à 25 kg weber.san 951 S

*Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de dekkingsgraad. Bij 50% bedekking van het oppervlak is het verbruik ca. 3,5 kg/m². Bij 70% bedekking van het oppervlak is het verbruik ca. 5 kg/m². Bij een volledige bedekking van het oppervlak is het verbruik ca. 7 kg/m². De benodigde hoeveelheid water is ca. 4 - 4,5 ltr op een zak van 25 kg.

Productdetails

Opslag	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Per pallet
ITEM.0000295	25 kg zak	42 zakken



Weber.san 951 S

Snel afbindende wratvormige spatlaag als hechtlaag voor mineraal stucwerk en als saneerstuc laag

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.