

weber.tec 775

Hydrofoberingscrème voor een drastische reducering van de wateropname aan gevels van baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleister



Producteigenschappen

- Voor het impregneren van voorgevels van baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleisters
- Gebruiksklare, 1-component crème
- Thixotrop en kan daardoor vrijwel verliesvrij aangebracht worden, ook bovenhoofds
- Met een kwast of rol verwerkbaar
- Hoog waterafwijzend
- Geen verkleuring van het oppervlak
- Uitstekend indringend vermogen
- Drastische reducering van de wateropname
- Reduceert de opname van hygroscopische zouten
- Hoeft niet als gevaarlijke stof gekentekend te worden, is waterig en milieuvriendelijk
- Uitstekende bescherming tegen belasting door vorst en dooizout

Toepassingen

Voor het impregneren van verticale, sterk hellende en bovenhoofdse vlakken van: baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleister.

Technische gegevens

samenstelling	crèmevormig silaan
aanbrenggereedschap	borstel, airless-spuit, rol
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
dichtheid	ca. 0,87 kg/dm ³
consistentie	crèmevormig
vlampunt	61 °C

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Bij geglaazuurde klinkers, gepolijste stenen en fijne, kristallijne marmer kunnen er vanwege het verschillende zuiggedrag van de ondergrond kleurverschillen en resten aan het oppervlak optreden. Daarom adviseren wij om bij deze ondergronden een test op een proefoppervlak door te voeren.

Wij maken erop attent dat de reactie van de werkzame stof, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, meerdere weken kan duren. Pas nadat deze reactie afgesloten is, zijn de hydrofobe eigenschappen ten volle voorhanden. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt de opdroging vertraagd.

Om de optimale verbruikshoeveelheden vast te stellen, dient een test op proefoppervlakken te worden uitgevoerd.

Als er te veel materiaal aangebracht wordt, dringt het product niet geheel in

de ondergrond en wordt het afparend effect verslechterd.

Bijzondere aanwijzingen:

Niet met andere bouwstoffen mengen.

Vorbereitung van de ondergrond:

Vast, schoon en droog; resten van bekistingsolie, scheidingsmiddelen en cementmortel verwijderen.

Ramen, deuren en plaatsen die niet geraakt mogen worden, beschermen.

Verwerking:

Met een borstel, lamsvachtrol, kwast of een airless-spuit aanbrengen.

Bij de verwerking met een airless-spuit, bijv. met een Wagner Superspritz Finish 1750, moet de grootte van het spuitmondstuk minstens 0,46 tot max. 0,66 mm zijn, afhankelijk van de spuit en de pompcapaciteit. De spuitdruk zo laag mogelijk houden – spuitdruk max. 100 bar bij een transportcapaciteit van ca. 2 ltr/min.

De verwerking met een spuit gebeurt in minstens twee werkfasen.

De dunne, crèmevormige laag blijft eerst aan het oppervlak hechten en dringt dan na verloop van 30 min. tot enkele uren in de ondergrond. Nadat het product geheel in de ondergrond is binnengedrongen, krijgt het oppervlak zijn oorspronkelijke kleur terug.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking is het materiaal, minimaal 24 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Dit varieert van 100 ml/m² tot 300 ml/m².

Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.tec 775 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole.

Verpakking	Artikelnummer
20 ltr emmer	ITEM.0000297
4 ltr emmer	ITEM.0000298

weber.tec 775

Hydrofoberingscrème voor een drastische reducering van de wateropname aan gevels van baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleister.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl