

Weber.tec 775

Hydrofoberingscrème voor een drastische reducering van de wateropname aan gevels.

	Weber.tec 775	
	Toepassingsgebied	
	Gevels van baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleisters.	
	Producteigenschappen	
	Drastische reducering van wateropname, Gebruiksklare 1-component crème en Makkelijk verwerkbaar met kwast, roller of spuit.	

Productomschrijving

Hydrofoberingscrème voor een drastische reducering van de wateropname aan gevels.

Toepassingsgebied

Hydrofoberingscrème voor het impregneren van verticale, sterk hellende en bovenhoofdse vlakken van baksteen, natuursteen, klinkers, kalkzandsteen en minerale pleister.

Producteigenschappen

- Gebruiksklare, 1-component crème
- Thixotroop en kan daardoor vrijwel verliesvrij aangebracht worden, ook bovenhoofds
- Hoog waterafwijzend
- Geen verkleuring van het oppervlak
- Uitstekend indringend vermogen
- Reduceert de opname van hygroscopische zouten
- Uitstekende bescherming tegen belasting door vorst en dooizout

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Bij geglazuurde klinkers, gepolijste stenen en fijne, kristallijne marmer kunnen er vanwege het verschillende zuiggedrag van de ondergrond kleurverschillen en resten aan het oppervlak optreden. Daarom adviseren wij om bij deze ondergronden een test op een proefoppervlak door te voeren. Wij maken erop attent dat de reactie van de werkzame stof, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, meerdere weken kan duren. Pas nadat deze reactie afgesloten is, zijn de hydrofobe eigenschappen ten volle voorhanden. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt de opdroging vertraagd.

Om de optimale verbruikshoeveelheden vast te stellen, dient een test op proefvlakken te worden uitgevoerd. Als er te veel materiaal aangebracht wordt, dringt het product niet geheel in de ondergrond en wordt het afparelend effect verslechterd.

Bijzondere aanwijzingen

Niet mengen met ander bouwstoffen.

Weber.tec 775

Hydrofoberingscrème voor een drastische reducering van de wateropname aan gevels.

Voorbereiding van de ondergrond

Vast, schoon en droog; resten van bekistingsolie, scheidingsmiddelen en cementmortel verwijderen. Ramen, deuren en plaatsen die niet geraakt mogen worden, beschermen.

Verwerking

Met een borstel, lamsvachtrol, kwast of een airless-spuit aanbrengen. Bij de verwerking met een airless-spuit, bijv. met een Wagner Superspritz Finish 1750, moet de grootte van het spuitmondstuk minstens 0,46 tot max. 0,66 mm zijn, afhankelijk van de spuit en de pompcapaciteit. De spuitdruk zo laag mogelijk houden – spuitdruk max. 100 bar bij een transportcapaciteit van ca. 2 ltr/min. De verwerking met een spuit gebeurt in minstens twee werkfasen.

De dunne, crèmevormige laag blijft eerst aan het oppervlak hechten en dringt dan na verloop van 30 min. tot enkele uren in de ondergrond.

Nadat het product geheel in de ondergrond is binnengedrongen, krijgt het oppervlak zijn oorspronkelijke kleur terug.

Technische gegevens

Samenstelling	Crèmevormig silaan
Kleur	Melkachtig wit
Dichtheid	0,84 kg/dm ³
Vlampunt	> +61°C
Aanbrenggereedschap	Roller, Kwast, Airless spuit
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Dit varieert van 100 ml/m² tot 300 ml/m².

Productdetails

Opslag	Droog, vorstvrij en temperaturen tot max. +30°C.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal per pallet
ITEM.0000297	20 liter emmer	33
ITEM.0000298	4 liter emmer	90

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.