

Weber.epox easy

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

	Weber.epox easy			
	Toepassingsgebied			
	Muren en vloeren, binnen of buiten. Metalen ondergronden, Decoratief voegen van glasmozaïek, Ruimtes die intensief gereinigd worden, met krachtige chemische producten en waar zwaar verkeer aanwezig is.			
	Producteigenschappen			
	Bestand tegen chemische producten, Uitstekende verwerking en heeft een zeer lange verwerkingstijd			

Productomschrijving

Weber.epox easy is een epoxy kleef- en voegmortel voor tegels en keramische bekledingen bestand tegen chemische producten. De epoxymortel met uitstekende verwerking en lange verwerkingstijd is uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek. Weber.epox easy kan gebruikt worden op metalen ondergronden.

Toepassingsgebied

Voor muren en vloeren, binnen of buiten. Zeer geschikt om te verwerken op metalen ondergronden. Geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek. Zeer geschikt voor ruimtes waar intensief gereinigd wordt, met krachtige chemische producten gewerkt wordt, alsook waar zwaar verkeer aanwezig is.

Eventueel toepasbaar in de volgende ruimtes:

- Laboratoria, productiewerkplaatsen en opslagruimtes, papier- verf- en ledernijverheid.
- Voedingsnijverheid zoals: slachthuizen, conservenfabrieken, bottelarijen, melkerijen en brouwerijen.
- Ziekenhuizen zoals: operatiezalen, keukens, badkamers, douches en sanitaire installaties.
- Zwembaden en hun omgeving, douches, baden met thermaal water of zeewater en Wellness.
- Diversen zoals: garages, batterijlokalen, openbare toiletten, stallen en waterzuiveringsinstallaties.

Producteigenschappen

Weber.epox easy is een epoxy kleef- en voegmortel voor tegels en keramische bekledingen bestand tegen chemische producten. De epoxymortel met uitstekende verwerking en lange verwerkingstijd is uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek. Weber.epox easy kan gebruikt worden op metalen ondergronden. Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging.

Geschikt voor het herstellen van beschadigde tegelvoegen.

Verwerkingsvoorschriften

Voorbereiden

De tegellijm dient volledig droog te zijn vóór het voegen. In zwembaden minimaal 3 dagen wachten vóór het voegen. De voegen dienen droog, zuiver en vrij van cement of tegellijm te zijn.

Weber.epox easy

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Aanmaken

Meng het geheel van de 2 componenten met een traagdraaiende elektrische menger (100 tpm), zodat een soepele en homogene gekleurde pasta ontstaat. Voeg geen water toe en meng de componenten in hun totaliteit. Plaats, bij temperaturen lager dan +10°C, Weber.epox easy daags voordien in een verwarmd lokaal. Hierdoor zal deze vloeibaarder zijn en dus makkelijker te mengen en te verwerken.

Aanbrengen en afwerken

Strijk Weber.epox easy voor kleine oppervlakken manueel met een hardrubberen spaan diagonaal uit om volle voegen te bekomen. Gebruik voor grote oppervlakken een pneumatisch pistool. Strijk de voegen glad en verwijder het teveel met een hardrubberen spaan. Reinig, naargelang het voegen vordert, het oppervlak met zuiver warm water met een herhaaldelijk gespoelde schuurspons of een schoonmaakmachine. Reinig met warm schoon water en een zachte spons. Spoel de spons regelmatig uit. Maak droog met een rubberen, zachte trekker of een spons. Zie erop toe dat het tegeloppervlak vóór het volledig uitharden perfect schoon is (geen epoxyfilm op het tegeloppervlak).

In geval van een uitgeharde epoxyfilm Weber.epox easy, kan deze met de speciale reinigingsgel verwijderd worden.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met warm water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Bijzondere aanwijzingen:

Gebruik Weber.epox easy niet in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé koper/zilver, want hierdoor kan koper of zilver zich afzetten op de voegen.

Technische gegevens

Gereedschap	Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM) pneumatisch pistool, Epoxyvoegspaan, schoonmaakspaan, schoonmaakpad
Verwerkingstijd bij 20°C	Tot 90 minuten
Voegbreedte	Van 1 tot 10 mm
Temperatuurweerstand	-30 °C tot +100 °C
Als voegmortel wachttijd vóór het voegen	Min. 24 uren
Wachttijd voor het voegen in zwembad	Min. 72 uren
Wachttijd vóór ingebruikname van de vloer (licht verkeer)	12 tot 24 uren
Wachttijd vóór ingebruikname van de vloer (zwaar verkeer)	Min. 72 uren
Wachttijd vóór volledige chemische weerstand	7 dagen
Geklasseerd volgens	EN 13888 : RG EN 12004 : R2

Verbruik/Rendement

Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam.

Weber.epox easy

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Bij het voegen: 0,3 tot 1 kg/m² - afhankelijk van:

- Het formaat van de tegels (A x B in cm)
- De tegeldikte (D in mm)
- De voegbreedte (Br in mm)
- De formule: Verbruik (kg/m²) = 0,16 x D x Br x [(A + B) / (A x B)]

NB: om bestendige voegen te krijgen, moet de voegbreedte kleiner zijn dan de voegdiepte.

Productdetails

Opslag

Houdbaarheid

Droog, Vorstvrij

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0003555	2,5 kg emmer - Cement G109
ITEM.0003606	2,5 kg emmer - Black
ITEM.0003657	2,5 kg emmer - Pearl Grey
ITEM.0003654	5 kg emmer - Cement Grijs
ITEM.0003707	5 kg emmer - Zilvergrijs

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.