



weber.prim 803

Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.



Producteigenschappen

- Voor niet zuigende ondergronden
- Voor tegel op tegel
- Voor muren en vloeren
- Met kwast en rol verwerkbaar
- Snel drogend
- Klaar voor gebruik
- Hoge hechtsterkte op gladde en dichte ondergronden
- Voor binnen toepassing
- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC1 plus; extreem lage emissie-uitstoot

Toepassingen

Gebruiksklare grondering voor het behandelen van gladde, niet zuigende ondergronden en hout.

weber.prim 803 is een ééncomponent hechtlaag met een goede hechting op gladde ondergronden binnenshuis. De hechtlaag kan op hout en op gladde, niet zuigende ondergronden toegepast worden, zoals op muur- en wandvlakken van betegelingen, platen en natuursteen, op asfaltplaten, beton, gietasfalt, kunststof lagen, kleine oppervlakken van metaal en dichte verflagen. Daardoor kunnen hout en niet zuigende ondergronden optimaal behandeld worden, voordat een navolgende laag van bv. tegellijm en plamuurpasta aangebracht wordt.

Technische gegevens

Samenstelling	kunststofdispersie
Kleur	lichtrood
Aanbrenggereedschap	kwast, rol
Droogtijd	ca. 1 tot 4 uur
Vaste stof gehalte	ca. 62 %
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Dichtheid	ca. 1,22 kg/ltr

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Wateroplosbare lijmresten absoluut van de ondergronden verwijderen. De aangebrachte grondlaag tegen verontreiniging en vocht beschermen. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid

wordt de opdroging vertraagd.

Bijzondere aanwijzingen:

Buitenshuis en in natte ruimtes uitsluitend in combinatie met een geschikte combinatieafdichting (bijv. weber.xerm 844) toepassen. NIET gebruiken op plaatsen die voortdurend onder water staan.

Kunststof oppervlakken van polyethyleen zijn NIET geschikt voor een voorbehandeling met weber.prim 803.

Voor toepassing op kleine oppervlakken van metaal, uitsluitend in droge ruimtes binnen.

Het uitgeharde materiaal is bestand tegen vorst en kan voor korte tijd door temperaturen tot max. +70 °C belast worden.

Oude of verontreinigde gietasfalt-ondergronden mechanisch opruwen.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten stabiel, droog, vormvast genoeg zijn en vrij van stof, olie, vet en hechttingsverminderende bestanddelen. Losse of afbladderende mortel- en verfresten moeten zorgvuldig verwijderd worden.

Resten van vet of was moeten met weber.sys 992 verwijderd worden.

Indien de hechting niet voldoende is, moet de ondergrond mechanisch opgeruwd worden.

De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

De grondlaag vóór de verwerking grondig doorroeren of in de verpakking goed schudden.

De grondlaag onverdund met een penseel, kwast of een lamsvachtrol gelijkmatig aanbrengen. Plasvorming vermijden.

Nadat het product opgedroogd is en een dunne, vaste laag heeft gevormd, d.w.z. na ca. 1 tot 4 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid, met de navolgende werkzaamheden beginnen.

Lijm en egalisatiemiddelen moeten binnen 2 dagen aangebracht worden.

De werkgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

In geharde toestand dienen gereedschappen met weber.sys 992 gereinigd te worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

weber.prim 803 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond: ca. 100 ml/m².

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het produktveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruit-

weber.prim 803

Hechtlaag voor niet zuigende ondergronden.

gang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.prim 803 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
1 ltr flacon (rood)	ITEM.0000265



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)
[Tegelzettersproducten](#)
[Beton- en morteltechnologie](#)
[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl