

Weber.prim 932 P

Geconcentreerde hechtprimer voor zuigende minerale ondergronden

	Weber.prim 932 P		
Toepassingsgebied			
Hechtlaag voor cementdekvloer en beton, systeemprimer icm weber.tec 932 Geschikt voor binnentoepassing			
Producteigenschappen			
Verbeterd de hechting van weber.tec 932 op de ondergrond Oplosmiddelvrij EMICODE EC1 Plus: zeer emissiearm			

Productomschrijving

Weber.prim 932 P is een geconcentreerde, één-component, oplosmiddelvrije hechtprimer.

Toepassingsgebied

Weber.prim 932 P is een systeem hechtprimer voor weber.tec 932 op beton- en cementdekvloeren. Het materiaal zorgt voor een optimale hechting op zuigende ondergronden.

Producteigenschappen

- Verbeterd de hechting op de ondergrond
- Wordt geleverd als concentraat. Door het te verdunnen wordt het verbruik per m2 lager.
- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC1 Plus: zeer emissiearm
- Uitsluitend voor binnentoepassing

Verwerkingsvoorschriften**Algemene aanwijzingen**

Alle eigenschappen gelden bij een temperatuur van +23 °C, zonder ventilatie en een relatieve vochtigheid van 50%. Hoge temperaturen en lager luchtvochtigheden versnellen, lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden vertragen de doordroging.

Wateroplosbare lijmresten op de ondergrond moeten worden verwijderd.

De aangebrachte hechtlaag moet worden beschermd tegen vervuiling en waterbelasting.

Gereedschap dient direct na het gebruik met water te worden gereinigd.

Geschikte ondergronden

Beton- en cementdekvloeren.

Vorbereiding van de ondergrond

Weber.prim 932 P is uitsluitend geschikt voor hechtende vloerconstructies.

De ondergrond moet schoon, vorstvrij, draagkrachtig en ten tijde van het aanbrengen van de primer oppervlakkig droog zijn. Niet hechtende en hechtingsverminderende bestanddelen (zoals bijvoorbeeld mortel- of verfresten) moeten voor het aanbrengen van de primer worden verwijderd.

De minimale hechtsterkte van de vloer bedraagt 0,5 N/mm².

De noodzakelijke voorbehandelingen dienen op de situatie van de te behandelen vloer te worden afgestemd.

Weber.prim 932 P



Geconcentreerde hechtprimer voor zuigende minerale ondergronden

Bij een betonvloer of cementdekvloer bestaat de primer uit weber.prim 932 P verdund met water in de verhouding 1:3 (volumedelen). De verdunde primer wordt met een bezem of kwast volvlakkig aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Bij een sterk zuigende ondergrond eventueel tweemaal behandelen. De wachttijd tussen primer en egalisatielaag bedraagt ca. 1-4 uur, afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden (temperatuur, RV en ventilatie).

Bij een klinkervloer wordt weber.prim 932 P onverdund aangebracht. De onverdunde primer wordt met een bezem of kwast volvlakkig aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Na droging (ca. 15 uren) wordt een tweede laag aangebracht. De wachttijd tussen primer en egalisatielaag bedraagt minimaal 15 uren, afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden (temperatuur, RV en ventilatie).

De uiteindelijke kwaliteit van het oppervlak van de egalisatielaag wordt grotendeels bepaald door de zorgvuldigheid waarmee de primerlaag wordt aangebracht.

Het aanbrengen van de egalisatielaag moet binnen 48 uur nadat de primerlaag is aangebracht plaats vinden.

Verwerking

Mengverhouding

Beton- en cementdekvloer: 1 volumedeel weber.prim 932 P : 3 volumedelen water.

Voor het maken van een goed te verwerken consistentie wordt weber.prim 932 P gemengd met leidingwater tot een homogeen mengsel. Voor elk gebruik goed oproeren.

Het mengsel wordt met een zachte bezem op de ondergrond aangebracht en door intensief borstelen in de ondergrond gemasseerd. De gehele ondergrond moet worden voorzien van de hechtprimer. Plasmvorming vermijden.

Bij sterk zuigende ondergronden bestaat het gevaar dat na het aanbrengen van een eerste laag geen volvlakkige gesloten hechtlaag ontstaat. In die gevallen wordt na het volledig doordrogen, echter binnen 48 uur, een tweede laag aangebracht.

De egalisatielaag weber.tec 932 wordt aangebracht na het volledig doordrogen van de primer, echter binnen 48 uur.

Om een snelle droging mogelijk te maken dient er voldoende te worden geventileerd.

Gereedschap dient direct na het gebruik met water te worden gereinigd.

Weber.prim 932 P



Geconcentreerde hechtprimer voor zuigende minerale ondergronden

Technische gegevens

Gereedschap om het materiaal aan te brengen
Droogtijd

Verwerkingstijd
Verwerkingstemperatuur (ruimte)
Mengverhouding
Dichtheid
pH-waarde

Borstel, zachte bezem
Ca. 1-4 uren (afh. van de ruimtelijk condities), de melkachtige kleur van de primer moet volledig kleurloos opgedroogd zijn
25 min. bij 20°C en 65% RV
5-30 °C
1:3 met water
Ca. 1 kg/l
Ca. 8

Verbruik/Rendement

Afhankelijk van de ondergrond

Ca. 100-200 ml per m²

Productdetails

Kleur

Opslag
Houdbaarheid

In natte toestand melkachtig wit
In droge toestand transparant
Droog, koel, vorstvrij
Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer
ITEM.0003392

Verpakking
5 lt jerrycan

Aantal per pallet
90

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.