

Weber.sys 891

1-K Injectievloeistof voor het vullen van scheuren en holtes

		Weber.sys 891			
		Toepassingsgebied			
		Elimineert holtes onder tegels			
		Elastische vulling van haarscheurtjes			
		Geschikt voor wand en vloer			
		Producteigenschappen			
		Buitengewone indringingseigenschappen			
		Klaar voor gebruik			
		Kan een renovatie voorkomen			

Productomschrijving

Weber.sys 891 is een één-componentige speciale vloeistof.

Toepassingsgebied

Weber.sys 891 is een laag visceuze speciale vloeistof op basis van een acryl-copolymeer-dispersie met buitengewone indringingseigenschappen. Het wordt ingezet voor het sluiten van haarscheuren bij mozaïek- en terrazzovloeren als ook voor vulling en verlijming van holklinkende en/of losliggende keramische tegels, dekvloeren of pleisterlagen.

Weber.sys 891 blijft na het uitharden elastisch en ontwikkelt een hoge hechtsterkte. De buitengewone indringingseigenschappen maken het mogelijk om het product met minimale inspanning in fijne haarscheurtjes te gieten waarna het diep in de ondergrond indringt. Bij het afbinden, verzegelt het de scheur en voorkomt zo verdere waterindringing. Ook verhoogt het de samenhang tussen de oppervlakken, waardoor een complete renovatie kan worden voorkomen. Na uitharden vormt weber.sys 891 een elastische massa. Herhaald nagieten is mogelijk. Bij grotere scheurwijdtes of zwaar belaste oppervlakken adviseren wij het gebruik van weber.prim 806.

Producteigenschappen

- lage viscositeit
- goede verlijmings- en hechtingseigenschappen
- goede elasticiteit

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Alle eigenschappen gelden bij een temperatuur van + 23° C, zonder ventilatie en een relatieve vochtigheid van 50%. Hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheden versnellen het drogen, terwijl lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid het drogen vertragen.

Bijzondere aanwijzingen

Alleen binnen en op droge ondergronden verwerken. Gereedschap dient direct na gebruik met water te worden gereinigd. Alle hierboven beschreven uitspraken hebben betrekking op onze testen en praktijkervaring. Deze zijn niet overdraagbaar naar elke applicatie. Onze afdeling Application Engineering geeft u graag informatie over het gebruik van weber.sys 891 voor andere toepassingen.

Weber.sys 891

1-K Injectievloeistof voor het vullen van scheuren en holtes

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet vast, draagkrachtig en vrij van stof, vuil, olie en losse delen.

De voorbehandeling dient op de situatie ter plaatse te worden afgestemd.

Verwerking

Opvullen van holtes onder keramische bekledingen:

Indien er geen zichtbare scheuren zijn, kan het oppervlak worden afgeklopt ter bepaling van de grootte van het te behandelen oppervlak. In het te behandelen oppervlak worden de voegen ingeslepen of ingeboord, waarbij het stof dat hierbij ontstaat, zorgvuldig wordt afgezogen middels een industriële stofzuiger. De injectievloeistof wordt op verschillende plaatsen bij herhaling, met tussenpozen van 20-30 minuten, zo lang na gegoten totdat het holle klank is verdwenen.

Herhaald nagieten is mogelijk maar dient te gebeuren binnen 24 uur.

Weber.sys 891 hardt uit onder afgifte van water. Naderhand voegen kan pas 24 uur na de laatste behandeling.

Na uitharden vormt weber.sys 891 een elastische massa. Bij grote scheuren of zwaar belaste oppervlakken adviseren wij de toepassing van weber.prim 806.

Technische gegevens

Productsamenstelling
Benodigd gereedschap
Droogtijd
Verwerkingstemperatuur

Acryl-copolymeer-dispersie
Knijpflacon, trechter
Afhankelijk van de toepassing en verwerkte hoeveelheid
Tussen +5 en +25 °C

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de situatie en hoe vaak er moet worden nagegoten.

Productdetails

Opslag
Houdbaarheid

Droog, koel, vorstvrij
Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001827	5 lt jerrycan
ITEM.0002308	1 lt flacon

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.