

weber.tec 934

Waterondoorlaatbare, vezelversterkte pleisterlaag.



Producteigenschappen

- Waterdicht pleisterwerk
- Afdichtende pleister en pleisterwerk
- Egalisatie- en sokkelpleister
- Drukwaterdicht
- Vezelversterkt
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Als egalisatiepleister
- Handmatig en machinaal verwerkbaar
- Zeer goede hechting
- Sulfaatbestendig

Toepassingen

weber.tec 934 wordt gebruikt als waterdichte pleisterlaag onder WTA-renovatiepleisters, tevens als waterdichte en afdichtende pleisterlaag onder het flexibele, sulfaatbestendige afdichtingssysteem (binnen) bij bodemvocht en opstuwend zakwater. Voorts als afdichtende laag onder afdichtingen die uit kunststof gemodificeerde bitumen-dichtingslagen bestaan, als flexibele en starre dichtingsmortel en tevens als sokkel- en egalisatiepleister.

Technische gegevens

samenstelling	cement, minerale vulstoffen, regulerende additieven, vezels
kleur	grijs
aanbrenggereedschap	troffel, glitspaan, gangbare pleistermachines
verbruik	bij 10 mm laagdikte: ca. 15,0 kg/m ²
benodigde hoeveelheid water	ca. 4,75 – tot 5,5 ltr per zak van 25 kg
laagdikte	10 mm – 25 mm
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C lucht- en objecttemperatuur
drukvastheid	ca. 12 N/mm ² – conform CS IV volgens EN 998-1
ruwe dichtheid verse mortel	ca. 1,6 kg/dm ³
consistentie	niet uitzakkend
stortdichtheid poeder	ca. 1,4 kg/dm ³
verwerkingstijd	tot 1,5 uur
waterdrukbestendigheid	tot 0,5 bar
waterdampdoorlaatbaarheid (μ)	ca. μ 25
verwerkbaar	na 2 dagen
grootste korrelgrootte	ca. 2 mm

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

De algemene regels voor de pleistertechniek dienen in acht genomen te worden.

weber.tec 934 beschermen tegen een te snelle verdamping van het water. Ongelijkmatige uitharding en opdroging heeft de vorming van scheuren en blaasjes tot gevolg.

Bijzondere aanwijzingen:

Niet met andere bouwstoffen mengen.

Vorbereiding van de ondergrond:

Vast, stabiel, stroef, vrij van hechttingsverminderende bestanddelen; de voegen minstens 20 mm diep uitkrabben. Aanbevolen voorbehandelingen van de ondergrond: zandstralen, verzadigend nat maken, laten drogen totdat de ondergrond matvochtig is.

Wratvormige laag bestaande uit weber.san 950 resp. weber.san 951 S >70 % van het te bewerken oppervlak aanbrengen.

Verwerking:

Mengen:

De inhoud van de verpakking wordt, afhankelijk van de gewenste consistentie, met de aangegeven hoeveelheid water gemengd, totdat klontvrije mortel is ontstaan.

Het mengen gebeurt in een dwangmenger. Kleinere hoeveelheden met een roerwerk (600 tot 800 omw/min.) en een geschikt roerstuk (bijv. roerpaddel nr. 3) mengen. Het product is niet geschikt voor de verwerking met mengpompen.

Aanbrengen, raboteren en evt. opkammen volgens de regels voor pleistertechniek. Als waterdicht pleisterwerk voor WTA-renovatiepleisters minimale laagdikte 20 mm boven de hoogste verhoging. Nadat het product aangebracht is, direct met een lijmkam nr. 2 opkammen, de daaropvolgende renovatiepleister na uitharding minstens 10 mm dik aanbrengen.

Waterdichte pleister en egalisatiepleister voor de navolgende flexibele dichtingsmortel minstens 10 mm boven de hoogste verhoging aanbrengen en glad strijken. De flexibele dichtingsmortel weber.tec Superflex D 2 in 2 tot 3 lagen op zijn vroegst na 48 uur, uiterlijk na 7 dagen.

Als afdichtende laag voor afdichtingen met kunststof-gemodificeerde bitumen-dichtingslagen minstens 10 mm dik boven de hoogste verhoging aanbrengen, vervolgens glad strijken. De afdichtingen na 24 tot 48 uur in 2 lagen aanbrengen.

Als sokkelpleister in een minimale laagdikte van gemiddeld 15 mm, zo mogelijk in 2 lagen, aanbrengen en vervolgens glad strijken.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Bij 10 mm laagdikte is het verbruik ca. 15,0 kg/m².

De benodigde hoeveelheid water is ca. 4,75 – tot 5,5 ltr op een zak van 25 kg.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze produc-

weber.tec 934

Waterondoorlaatbare, vezelversterkte pleisterlaag.

ten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.tec 934 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
25 kg zak	ITEM.0000307	42 verpakkingen (1.050 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl