

Weber Flextime

Verwerkingstijd verlenger

	Weber Flextime Toepassingsgebied 1K- Vertrager voor reactieve afdichtings- en lijmproducten Verlengt de verwerkingstijd bij hoge temperaturen Producteigenschappen Eenvoudig te doseren Zeer effectieve en efficiënte werking Geen gevaarlijke stof, geen gevaar etiket
---	---

Productomschrijving

Weber Flextime is een 1-komponentige vloeistof die optioneel kan worden toegevoegd aan reactieve afdichtings- en lijmproducten, met het doel de verwerkingstijd bij hogere temperaturen te verlengen.

Toepassingsgebied

Weber Flextime kan worden toegepast als additief bij weber.tec superflex D2/D24 en Kiwitz LMN 920. Door toevoeging van Weber Flextime wordt de verwerkingstijd bij hogere temperaturen (>22°C) verlengd. Door toevoeging kan ook het verwerken van weber.tec superflex D2/D24 door middel van spuiten worden vereenvoudigd. De vertraging van de uithardingsreactie kan, afhankelijk van het product en de dosering, oplopen tot 200%.

Producteigenschappen

- Eenvoudig te doseren en verwerken
- Geconcentreerde vloeistof
- Zeer effectieve werking en kosten efficiënt
- Geen gevaarlijke stof, geen gevaar etikettering noodzakelijk

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Indien tijdens de verwerking sprake is van een hoge belasting door zonlicht dienen passende maatregelen genomen te worden om de zonbelasting te beperken.

De maximale dosering mag niet overschreden worden.

Voor een minder sterke vertraging kan de hoeveelheid te doseren Weber Flextime worden beperkt t.o.v. de maximale dosering

Verwerking

Mengen/doseren van de vertrager:

1. De vloeibare component van het basisproduct in een mengemmer gieten
2. Weber Flextime voor gebruik goed opschudden
3. De gewenste hoeveelheid Weber Flextime in de dop van de fles doseren door in de fles te knijpen
4. De voorbereide hoeveelheid vertrager toevoegen aan de vloeibare component en het geheel mengen tot homogeen



Weber Flextime

Verwerkingstijd verlenger

5. Vervolgens de poeder component toevoegen en het geheel mengen tot homogeen

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	>22°C tot max. 30°C
Kleur	Rood
Leveringsvorm	Dun vloeibaar
Dichtheid (bij 20°C)	1,2 g/cm ³
pH-waarde	8,3 +/- 1,0
Potlife bij maximale dosering bij 30°C	Weber.superflex D2 : ca. 90 minuten Weber.superflex D24 : ca. 90 minuten Kiwitz LMN 920 : ca. 70 minuten

Verbruik/Rendement

De maximale dosering is afhankelijk van het product en de basis hoeveelheid van dit product:

	6 kg basisproduct (3kg A + 3kg B)	12 kg basisproduct (6kg A + 6kg B)
Weber.tec superflex D2	Max. 12,5 ml	Max. 25 ml
Weber.tec superflex D24	Max. 7,5 ml	Max. 15 ml
Kiwitz LMN 920	Max. 10 ml	Max. 20 ml

Voorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing.

Productdetails

Verwerkings- en oppervlakte temperatuur	+22°C - +30°C
Opslag	Droog, vorstvrij en beschermen tegen direct zonlicht en vervuilingen. Temperatuur mag niet boven de 30°C komen. Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.
Houdbaarheid	

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0003584	250 ml flacon

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Weber Flextime

Verwerkingstijd verlenger


Weber Flextime – ontspannen werken!



De vloeibare component van het basisproduct in een mengemmer gieten



Weber Flextime voor gebruik goed opschudden, vervolgens de gewenste hoeveelheid Weber Flextime in de dop van de fles doseren door in de fles te knijpen



De voorbereide hoeveelheid vertrager toevoegen aan de vloeibare component en het geheel mengen tot homogeen



Vervolgens de poeder component toevoegen en het geheel mengen tot homogeen