

NATUURSTEEN TEGELS VERLIJMEN

1

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient te worden ontdaan van alle hechttingsverminderende bestanddelen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de [RNG 100](#).



2

VOORSTRIJKEN

Om een optimale hechting op de ondergrond te krijgen is het erg belangrijk om goed voor te strijken. [Kiwiz PRM 110](#) (voor zuigende ondergronden) of [Kiwiz PRM 125](#) (1:1 verdund met water aanbrengen) voor zowel zuigende- als niet zuigende zijn uitermate geschikt voor een goede hechting.



KIWITZ

3

UITVLAKKEN

- Uitvlakken doe je met de [Kiwitz MRT 320](#), snel afbindende stofarme uitvlakmortel voor lagen van 2 tot 30 mm.
- Indien dikker moet worden uitgevlakt (over grotere oppervlakten): Op de ondergrond een hechtlaag aanbrengen met [WEBER.REP 753](#). Na droging kan de wand worden uitgevlakt met [WEBER.TEC 934](#), waterdichte uitvlakmortel voor laagdiktes van 5 tot 30 mm.



4

TWEEDE KEER VOORSTRIJKEN

Voordat je de tegels aanbrengt dien je nog een keer voor te strijken.

5

VERLIJMEN VAN TEGELS

Omdat bij marmer en sommige soorten natuursteen de cementlijm door kan schijnen, zijn hiervoor speciale tegellijmen ontworpen. Hieronder vind je twee poederlijmen die erg geschikt zijn voor natuursteen.

- [Kiwitz LMN 580](#), snelafbindende cementgebonden, flexibele kunststof veredelde poederlijm. Verbruik: ca. 2,2 kg/m² bij 8 mm tanding.
- [Kiwitz LMN 410](#) is een witte tegellijm die je voornamelijk bij witte natuursteen tegels toepast.



6

VOEGEN

Je kunt voegen met de [WEBER.FUG 875F](#), kunststof veredelde, cementgebonden voegmortel. Verbruik: 0,2 tot 1,0 kg/m² afhankelijk van de voeginhoud per m².



7

AFKITTEN

- Voor een goede hechting van de aan te brengen sanitairkit is het belangrijk dat de te vullen voeg schoon en droog is.
- Het toepassen van de juiste rugvulling voorkomt een drie-vlaks-hechting.
- Na het plaatsen van de rugvulling breng je de primer aan op de voegflanken.
- Voor het afkitten van aansluitvoegen of dilatatievoegen adviseren wij Kiwitz [KTN 350](#).



* In de praktijk kunnen details afwijken, deze werkomschrijving is dan ook een richtlijn. Voor project-specifieke adviezen neem contact met ons op. Op dit advies zijn geen reclamaties mogelijk.