

Cheprok Troffelvloer N

Epoxy troffelvloer systeem.



Producteigenschappen

- Uitermate hoge sterkte eigenschappen
- Oplosmiddelvrij
- Krimpvrij
- 3 componenten

Toepassingen

Cheprok Troffelvloer N wordt toegepast voor het uitvlakken en/of repareren van grote betonnen oppervlakken, op plaatsen waar hoge mechanische belastingen verwacht worden.

Technische gegevens

samenstelling	2 componenten epoxyhars, zand
kleur	volgens kleurenkaart
aanbrenggereedschap	plamuurmes, troffel, spaan of voegspijker
soortelijke massa (gemengd)	2,1 g/cm ³
viscositeit (gemengd product)	pasteus
vlampunt	component A > 150 °C; component B > 110 °C; component C n.v.t.
druksterkte na 7 dagen 20 °C	ca. 85 N/mm ²
buigtreksterkte na 7 dagen 20 °C	ca. 25 N/mm ²
E-modulus na 7 dagen 20 °C	13.500 N/mm ²
mengverhouding	A : B : C = 70 gew. delen comp. A : 38 gew. delen comp. B : 890 gew. delen comp. C
verwerkingstijd	45 minuten bij 20 °C
droging doorharding	overschilderbaar na 12 uur bij 20 °C afhankelijk van laagdikte; beloopbaar na 24 uur bij 20 °C; volledige doorharding na 7 dagen bij 20 °C
verwerkingstemperatuur	minimaal 10 °C, ideale temperatuur 15-25 °C
verduunning	Cheprok Troffelvloer N is gebruiksklaar, NIET verdunnen.
reinigen gereedschap	gereedschap direct na gebruik reinigen met weber.sys 992 (Verduunning AX).

Verwerkingsvoorschrift

Mengen

Beide componenten A en B dienen intensief mechanisch gemengd te worden. Onvoldoende menging heeft slechte doorharding of zachte plekken tot gevolg.

Ondergrond

Beton en andere cementgebonden ondergronden.

Ondergrondcondities

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid. Daarna ondergrond zorgvuldig primeren met Cheprok Troffelvloer Primer.

Applicatie

De troffelvloer in de nog natte primer aanbrengen, verdelen en eventueel afreien. Vervolgens de troffelvloer met een RVS spaan dichtwerken. Door de zware verwerking kan, ondanks uiterste aandacht bij het leggen van de vloer, niet voorkomen worden dat er spaanslagen optreden. Bij zeer extreme vloeistofbelastingen dient de vloer verzegeld of afgecoat te worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij opslag in gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Tijdens de verwerking en uitharding zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact, maak gebruik van beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, schorten e.d.

Verbruik

Het verbruik is bij 5 mm laagdikte ca. 11 kg/m².

Opmerkingen

Bij gebruik en opslag dienen de op de verpakkingen aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen!
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking

28 kg 3compset

Artikelnummer

ITEM.0000927

Cheprok Troffelvloer N

Epoxy troffelvloer systeem.

Verpakking

Artikelnummer



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
 NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
 NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl