

Kiwitz LMN 200

2K epoxyharslijm voor het ondervullen en verlijmen van losliggende tegels.



Producteigenschappen

- Snel verhardend
- Ook verhardend bij lagere temperaturen
- Lage viscositeit, goed indringend vermogen
- Uitstekende hechting op diverse materialen

Toepassingen

Kiwitz LMN 200 is speciaal ontwikkeld voor het vullen van holle ruimtes onder tegelwerk en het verlijmen van loszittende tegels. Inhoud van deze set: koker 2K-injectiehars 180 ml, 1x mixertip en 1x injectie-tip. Mixertip en injectietip zijn ook los verkrijgbaar.

Technische gegevens

Samenstelling	giethars op basis van 2 componenten epoxy
kleur	transparant, gelig
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten (100 gram bij 25 °C)
Geleertijd	ca. 90 minuten (bij 20 °C)
Uithardingstijd	ca. 24 uur (bij 20 °C)
Viscositeit mengsel	400 m Pa.s (bij 23 °C)
Hardheid	80 °Shore D
Mengverhouding	component A : component B = 100 : 50 (gewicht/volume)

Verwerkingsvoorschrift

Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie en gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Boor met een boortje 3 mm in de voeg om zo de te vullen ruimte te kunnen bereiken. Bewaar het boorsel om na de injectie het boorgaatje mee te repareren.
- Bevestig de mixertip op de koker en vervolgens de injectietip op de mixertip. Snij de injectietip op de gewenste diepte. Vanwege de kans op onvoldoende menging, wordt aanbevolen de eerste hoeveelheid materiaal niet te gebruiken.
- Injecteer de gemengde hars via het boorgat in de holle ruimte. Vul de holle ruimte compleet inclusief het boorgat.
- Wrijf het bewaarde boorsel in het boorgat om de reparatie zo min

mogelijk kleurverschil te laten hebben met de rest van de voeg.
Na 90 minuten is de voeg weer beloopbaar.

Opslag en houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, mits koel en droog bewaard, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Voor de gevarenaanduidingen, -symbolen en veiligheidsaanbevelingen verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden op onze website www.kiwitz.nl.

Opmerkingen

Bij gebruik en opslag dienen de op de verpakkingen aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen!
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen

Overige informatie

Kiwitz LMN 200 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
180 ml patroon	ITEM.0002634



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten

Tegelzetersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft	Telefoon	+31 (0)315 270 620
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft	Fax	+31 (0)315 270 621
		E-mail	info@kiwitz.nl
		Internet	www.kiwitz.nl