

weber.fug 872

Gekleurde voegmortel voor wand- en vloerbetegelingen.



Producteigenschappen

- CG1 volgens EN 13888
- Voor muren en vloeren
- Voor binnen en buiten
- Voor voegbreedtes van 3 tot 20 mm
- Gemakkelijk te verwerken
- Met vloerentrekker inwasbaar (cementgrijs)
- Lichtechte kleurtinten
- Voor keramische betegelingen

Toepassingen

Voor wand- en vloerbetegelingen, ook in vochtige ruimtes en op plaatsen die duurzaam onder water staan, bijv. badkamers, fontein, enz. Voor het voegen van keramische wand- en vloerbetegelingen, mozaïek, steenstrips, baksteen en splijttegels en voor niet verkleuringsgevoelige natuurstenen. weber.fug 872 (Cerinol F 20) "cementgrijs" voldoet aan de Duitse aanbevelingen voor kunststof en water (KTW) en aan het DVGW-werkblad W 270.

Technische gegevens

samenstelling	hoogwaardige cement, geselecteerde vulstoffen, lichtechte pigmenten
kleur	middengrijs, cementgrijs
aanbrenggereedschap	rubbertrekker, voegplank
verwerkingstijd	ca. 2 uur
beloopbaarheid	ca. 24 uur
mechanisch belastbaar	na ca. 3 dagen
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
temperatuurbestendigheid	- 20 °C tot +70 °C

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Materiaal dat al stijf begint te worden, niet meer verwerken. Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd. Door de verschillende zuigkracht van de ondergrond, betegelingen en voeg-

flanken kan er kleurverschil optreden, nadat de voegmortel uitgehard is. Bij poreuze (ook microporiën), ruwe en matte oppervlakken kunnen zich mortelresten vastzetten. In geval van twijfel een proefvoeg uitvoeren. Eventueel kan verkleuring voorkomen worden, door de toplaag vooraf nat te maken. Bij het voegen van natuursteen, kunststhar Gebonden platen en gevoelige oppervlakken raden wij aan om weber.fug 875 F te gebruiken. Neem a.u.b. ook de aanbevelingen van de fabrikant / leverancier van de platen in acht. In geval van twijfel een proefvoeg uitvoeren. Hoekvoegen, aansluitvoegen naar inbouw delen en buisdoorvoeren moeten elastisch met een siliconenkit uitgevoerd worden welke voor de toepassing geschikt is. Het soort en het uiterlijk van de betreffende betegeling kan de kleurstelling van de voegmortel beïnvloeden. Eventueel een test op een testoppervlak doorvoeren.

Bijzondere aanwijzingen:

Op de gevoegde oppervlakken geen krachtige zure reinigingsmiddelen of een hogedruk-/ stoomreiniger gebruiken. Gangbare schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen gebruiken. Bij toepassing buitenshuis kan niet uitgesloten worden dat er als gevolg van omgevingsfactoren kleurverschillen, uitwassingen en uitslag kunnen optreden. Op plaatsen die voortdurend onder water staan uitsluitend gebruiken bij een waterhardheid van meer dan 5° dH. Voegen die aan bewegingen onderhevig zijn, niet overschilderen!

Voorbereiding van de ondergrond:

De voegen moeten droog zijn en vrij van lijm mortelresten en hechttingsverminderende bestanddelen. Zonodig de voegen uitkrabben, voordat de tegelmortel uitgehard is, zodat een doorgaans gelijkmatige voegdiameter verkregen wordt. De tegelmortel voor het voegen eerst laten opdrogen en uitharden, omdat er anders kleurverschillen in de uitgeharde voegen kunnen optreden. Sterk en verschillende zuigende betegelingen moeten vooraf nat gemaakt worden met water, om ervoor te zorgen dat de voegmortel gelijkmatig opdroogt en uithardt. Niet voegen op oppervlakken met een verschillende oppervlaktetemperatuur (bv. als gevolg van warmwaterbuizen of direct zonlicht).

Verwerking:

Opmerking:

Om kleurverschillen te vermijden moeten de voegmortel-mengsels steeds met dezelfde, vastgelegde hoeveelheid water gemengd en verwerkt worden. Afhankelijk van de gewenste consistentie moet het materiaal met schoon aanmaakwater gemengd worden, totdat een homogene en klontvrije massa is ontstaan (aangegeven mengverhouding in acht nemen). Zonodig kan meer mortel met een troffel of roerstuk erdoor geroerd worden, zonder water toe te voegen. De voegmortel met een rubbertrekker (vloer) of voegplank (wand) goed aansluitend en diep in de voegen inwerken. Na enkele minuten nogmaals een beetje voegmortel aanbrengen en het hele oppervlak diagonaal goed afschrappen, overtollig materiaal verwijderen. Met een vinger testen of de mortel in de voegen stijf genoeg geworden is en het oppervlak dus afgewassen kan worden. De stijf geworden voegmortel kan met een latex spons of een sponsplank worden gevormd en vervolgens kan de betegeling met schoon water gereinigd worden. Bij zwak zuigende betegelingen en glasmozaïek is een langere wachttijd noodzakelijk, voordat ze afgewassen kunnen worden. Na opdroging de eventuele mortelslur met een licht vochtige spons verwijderen. Om te vermijden dat er te snel vocht aan het voegoppervlak onttrokken wordt, moeten de voegen bij ongunstige omstandigheden lang genoeg

weber.fug 872
Gekleurde voegmortel voor wand- en vloerbetegelingen.

vochtig gehouden worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Bij een voegaafmeting van 10 mm x 10 mm : ca. 100 ml/m¹

Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoopen leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.
Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang etekenen, behouden wij ons voor.
Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk bevestigd worden.
Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

Kwaliteitsbeveiliging: weber.fug 872 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
25 kg zak (cementgrijs)	ITEM.0000189	42 verpakkingen (1.050 kg)
25 kg zak (middelgrijs)	ITEM.0000190	42 verpakkingen (1.050 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Ulf	Telefoon	+31 (0)315 270 620
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulf	Fax	+31 (0)315 270 621
		E-mail	info@kiwitz.nl
		Internet	www.kiwitz.nl