

weber.xerm 868

Tras-tegelmortel voor plaatsing volgens de dikbedmethode.



Producteigenschappen

- Als dikbedmortel te gebruiken
- Voor het plaatsen van tegels, platen en natuurstenen
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Minder risico voor natuursteenverkleuringen
- Optimale stabiliteit
- Met tras
- Korrelgrootte 0 – 4 mm
- M 10 volgens EN 998-2

Toepassingen

weber.xerm 868 is een tras-tegelmortel voor het plaatsen van verkleuringsongevoelige natuursteenplaten en van sierpleister volgens de dikbedmethode, voor binnen en buiten.

Technische gegevens

samenstelling	cement, tras, geselecteerde zanden, additieven
kleur	grijs
benodigd materiaal	per cm laagdikte: ca. 17 kg/m ²
laagdikte	10 mm – 50 mm
aanbrenggereedschap	troffel, glitspaan
verwerkingstijd	ca. 2,5 uur
beloopbaarheid	ca. 24 uur
voegbaar	ca. 24 uur
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
drukvastheid	= 10 N/mm ²
sterkteklasse	M 10 (EN 998-2)
mengverhouding	afhankelijk van de gewenste consistentie

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Materiaal dat al stijf begint te worden, niet meer verwerken.
 Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.
 Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtig-

heid wordt het reactieverloop vertraagd.

Bij het plaatsen van natuur- of kunststenen platen de aanbevelingen van de betreffende fabrikant in acht nemen a.u.b. In geval van twijfel vooraf een test op een proefoppervlak doorvoeren.

Bijzondere aanwijzingen:

Bij niet zuigkrachtige ondergronden in combinatie met dichte betegelingen wordt de uithardingstijd langer.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten vast, stabiel, schoon, droog en vormvast genoeg zijn en vrij van hechtingsverminderende bestanddelen. Betonnen ondergronden moeten vrij zijn van cementlijm. Resten van olie, vet, was en onderhoudsmiddelen moeten volledig verwijderd worden. Als oplosmiddel voor olie en vet raden wij weber.sys 894 aan.

Voordat de hechtlaag op de beton of de cementdekvloer aangebracht wordt, moeten deze eerst matvochtig gemaakt worden.

De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

De droge mortel, afhankelijk van de consistentie, met voldoende water mengen, totdat een klontvrije mortel is ontstaan. Aanbevolen: dwangmenger resp. mixer met dubbele mengspiraal.

De tras-hechtlaag weber.xerm 867 moet in een inwasbare consistentie met een bezem op de ondergrond aangebracht worden.

De mortel met een troffel op de verse hechtlaag verdelen en egaliseren.

De hechtlaag weber.xerm 867 afhankelijk van de grootte van de platen op de achterkant van de plaat of direct op de tegelmortel aanbrengen. Grote platen worden met hulpmiddelen op het mortelvlak gelegd en op de juiste hoogte en ligging vastgeklept.

Mortelresten moeten met een natte spons worden verwijderd, zolang ze nog vers zijn. De gereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en de toe te passen tegels/platen. Per cm laagdikte is het verbruik ca. 17 kg/m².

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoor-

weber.xerm 868

Tras-tegelmortel voor plaatsing volgens de dikbedmethode.

ding (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.xerm 868 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne en externe controles volgens DIN EN 998-2.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
25 kg zak	ITEM.0000270	42 verpakkingen (1.050 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)
[Tegelzettersproducten](#)
[Beton- en morteltechnologie](#)
[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl