

weber.rep 763

Fijne betonmortel, snel uithardend.



Producteigenschappen

- Op wand- en plafondvlakken
- Voor binnen en buiten
- Voor laagdikten van 1 tot 5 mm
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Kunststof veredeld
- Met krimpcompensatie
- Aan te brengen zonder aanzetten
- Snel uithardend

Toepassingen

weber.rep 763 is een fijne betonmortel voor het glad maken en egaliseren van wand- en plafondvlakken van zichtbeton, betonelementen, cementpleister en ruw metselwerk. Het product is geschikt om scheuren vanaf 1 mm breedte te dichten. Gaten tot 5 mm worden onversneden gedicht. Bij lagen van 5 tot 10 mm moet de fijne betonmortel met kwartsand 0 tot 2 mm versneden worden (zie verwerkingsvoorschrift). Mengverhouding 3 volumedelen mortel : 1 volumedeel kwartsand.

Technische gegevens

samenstelling	Cement, kunststoffen, hulpstoffen
kleur	middengrijs
aanbrenggereedschap	plamuurmes, glitspaan
laagdikte in een enkele laag	onversneden tot 5 mm / versneden 5 tot 10 mm
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C lucht- en objecttemperatuur
ruwe dichtheid verse mortel	ca. 1,8 kg/dm ³
dichtheid poeder	ca. 1,2 kg/dm ³
verwerkingstijd	ca. 20 min.
droogtijd	ca. 60 min.

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

weber.rep 763 kan na de nabehandeling (min. 2 dagen) met gebruikelijke

lagen, zoals bijv. weber.tec 771/772 bewerkt worden.

De plamuurlaag dient in de eerste dagen beschermd te worden tegen te snelle uitdroging (afdekken of vochtig houden), te sterk zonlicht, tocht en vorst.

Zolang het oppervlak nog vers is, mag het niet met water afgespoten worden.

Alle aangegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70 %.

Bijzondere aanwijzingen:

Voor dickere lagen versnijden met vuur gedroogd kwartsand 0-2 mm in de verhouding 3:1 (volume).

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, stabiel en vrij zijn van verontreinigingen en losse en zandende bestanddelen.

De ondergrond moet vooraf nat gemaakt worden, zodat hij op het moment dat weber.rep 763 aangebracht wordt, matvochtig is.

Verwerking:

Mengen:

Inhoud van de verpakking met de aangegeven hoeveelheid water mengen, totdat een klontvrije massa is ontstaan.

Als mengapparaat is bijvoorbeeld een boormachine met opgezet roerstuk geschikt.

Bij laagdiktes van 5 tot 10 mm moet het product met kwartsand met een korreling van 0 tot 2 mm gemengd worden; 3 volumedelen weber.rep 763 worden met ca. 1 volumedeel kwartsand gemengd.

De werkgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Verwerking:

De verwerking van het gemengde materiaal gebeurt in plamuurtechniek op een matvochtige ondergrond.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 9 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is ca. 1,6 kg/mm/m².

Benodigde hoeveelheid water: ca. 4,2 ltr per zak van 20 kg.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoopen leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk bevestigd worden.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die

bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te

weber.rep 763

Fijne betonmortel, snel uithardend.

komen.

Overige informatie

weber.rep 763 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
20 kg zak	ITEM.0000101	42 verpakkingen (840 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfthuis
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfthuis

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl