

weber.tec 944 S

Reactieversneller voor de weber.tec 944



Producteigenschappen

- Versnelt de reactie van weber.tec 944

Toepassingen

weber.tec 944 S wordt toegepast als reactieversneller voor de weber.tec 944.

Technische gegevens

samenstelling	polyamine
dichtheid	ca. 0,97 kg/dm ³

Verwerkingsvoorschrift

Toevoegen van een versneller:
Noodzakelijk bij injecties op plaatsen die belast zijn door (drukkend) water. Er wordt 0,5 tot 5 % weber.tec 944 (Eurofan FK Inject 2 BS) als toevoeging in het injectiehars geroerd. Het materiaal dan meteen verwerken. De reactiesnelheid is afhankelijk van de hoeveelheid water in het geïnjecteerde

bouwdeel en de temperatuur.

Opslag en houdbaarheid

Droog en vorstvrij opgeslagen in goed gesloten, originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

De noodzakelijke dosering is afhankelijk van de situatie en varieert van ca. 0,5 tot 5 gew.-%.

Opmerkingen

Bij gebruik en opslag dienen de op de verpakking aangegeven veiligheidsvoorschriften, en bij gebruik binnen de voorschriften van de beroepsverenigingen, in acht te worden genomen. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.tec 944 S is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole.

Verpakking	Artikelnummer
0,1 kg bus	ITEM.0000128



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzetersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft	Telefoon	+31 (0)315 270 620
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft	Fax	+31 (0)315 270 621
		E-mail	info@kiwitz.nl
		Internet	www.kiwitz.nl