


Weber.floor 4720

Impregneringsproduct ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit in combinatie met industriële vloersystemen

	Weber.floor 4720
	Toepassingsgebied Zuigende cementgebonden ondergronden Voor 'stoffende vloeren' en geeft deze een betere oppervlaktekwaliteit Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
	Producteigenschappen Hogere dichtheid, slijtvastheid, chemisch bestandheid hetgeen de duurzaamheid aanzienlijk verhoogd Zeer groot indringingsvermogen

Productomschrijving

Impregnerings product ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit in combinatie met industriële vloersystemen. Weber.floor 4720 is een transparant waterdun impregneringsmiddel aan te brengen op cementgebonden industriële vloeren, waardoor een hogere oppervlaktekwaliteit wordt verkregen (waterglas oppervlakteverharder).

Toepassingsgebied

Weber.floor 4720, als impregneringsmiddel aan te brengen op zuigende cementgebonden industriële vloeren, waardoor een hogere dichtheid, slijtvastheid, chemische bestandheid verkregen wordt, hetgeen de duurzaamheid aanzienlijk verhoogd. Geschikt voor binnen en buiten. Tevens kan Weber.floor 4720 worden toegepast op 'stoffende vloeren' en geeft deze een betere oppervlaktekwaliteit.

Producteigenschappen

- 1-component, met een zeer groot indringingsvermogen
- Waterdun, reukloos, snelle droging en milieuvriendelijk
- Verduurzaamt het cement(beton)oppervlak, thermisch hoog belastbaar
- Blijvend dampopen
- Geeft vrijwel geen optische verandering aan de vloer
- Voor zowel binnen als buiten aan te brengen

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding

Zorg voor een draagkrachtig oppervlak en bij voorkeur droge ondergrond vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de werking. Zorg voor lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van de impregneer.

Verwerken

Verwerk Weber.floor 4720 tussen de 5°C en 30°C. Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Breng de oppervlakteverharder aan m.b.v. een gieter met fijne sproeikop, en verdeel deze met een vloeren(vacht)wisser in één of meerdere lagen of breng direct aan met een vachttroller. Ook aan te brengen met een airless sprayapparaat: druk 2 - 4 bar, norzel ca. 2 mm, hoek van aanbrengen 40 - 80°. Zorg bij deze methode dat er voldoende materiaal wordt aangebracht. Breng in totaal 1 tot 2 (nat in nat) lagen aan. Na 24 uur is de vloer beloopbaar en na 7 dagen volledig belastbaar.

Weber.floor 4720

Impregneringsproduct ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit in combinatie met industriële vloersystemen

Algemene aanwijzingen

Weber.floor 4720 kan niet worden ingezet als oppervlakteverharder als basis voor kunstharsgebonden coatingsystemen. Wanneer Weber.floor 4720 buiten wordt toegepast, dient de vloer minstens tot 24 uur na verwerking te worden beschermd tegen regen en vocht te worden beschermd.

Reinigen: het gebruikte gereedschap en handen reinigen met water en zeep.

Bijzondere aanwijzingen

Indien Weber.floor 4720 (te) dik wordt opgezet kan dit leiden tot een witachtige waas op het vloeroppervlak. Deze zal in het gebruik langzaam wegslijten. Breng Weber.floor 4720 niet in contact met glas en aluminium. Contact hiermee dient onmiddellijk met veel water te worden geneutraliseerd / gereinigd.

Technische gegevens

Grondstoffen	Waterig oplosmiddelvrij en anorganisch bindmiddel
Kleur	Wit, droogt bijna neutraal/transparant op
Droogtijd	Beloopbaar na 12 uur; Volledig belastbaar na 7 dagen
Wachttijd tussen 2 lagen	'Nat in nat' aan te brengen
Verwerkingstemperatuur (ruimte)	+5 tot +30 °C
Doorlatendheid	Waterdamp open
Brandbaarheid	Onbrandbaar
pH-waarde	>13
Dichtheid	Ca. 1,1 kg/dm ³
Vorstbestandheid	ja

Verbruik/Rendement

Het verbruik hangt af van de oppervlaktestructuur van de ondergrond:

Op Weber.floor mortels, eerste behandeling ca. 100 – 150 g/m².

Op betonnen ondergronden, eerste behandeling ca. 150-300 g/m².

Productdetails

Opslag	Bij temperaturen niet lager dan +10°C
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001603	25 kg jerrycan

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.



Weber.floor 4720

Impregneringsproduct ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit in combinatie met industriële vloersystemen
