

Kiwitz BMP Curing Compound PR

Nabehandelmiddel voor betonoppervlakken

Kiwitz BMP Curing Compound PR

Toepassingsgebied

Bescherm het matvochtige of de vers ontikiste beton tegen uitdroging.

Producteigenschappen

Geen scheurvorming t.g.v. uitdroging van het betonoppervlak,
Bescherm matvochtig of vers ontikist beton tegen uitdroging,
Eenvoudig te vernevelen.

Productomschrijving

Kiwitz BMP Curing Compound PR remt het verdampen van water tijdens de eerste fase van uitharding.

Toepassingsgebied

Kiwitz BMP Curing Compound PR voorkomt uitdroging van pas gestort beton. Het wordt aangebracht op het "matte" betonoppervlak. Is op paraffinebasis en mag derhalve niet op stortnaden of stekwapening worden aangebracht. Indien vereist dient de Curing mechanisch te worden verwijderd.

Producteigenschappen

- Voorkomt uitdroging van pas gestort beton
- Eenvoudig te vernevelen
- Geen scheurvorming t.g.v. uitdroging van het betonoppervlak
- Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het oppervlak wordt voorkomen
- Nathouden van het betonoppervlak is niet nodig

Verwerkingsvoorschriften

Gebruik

Kiwitz BMP Curing Compound PR aanbrengen met een nevelspuit tot een gesloten witte film zichtbaar is. Het product wordt opgebracht nadat het betonoppervlak is afgewerkt en mat is geworden.

Indien het betonoppervlak later voorzien wordt van een coating, adviseren wij voor de wijze van nabehandelen contact op te nemen met de desbetreffende leverancier van de coating.

Kiwitz BMP Curing Compound PR

Nabehandelmiddel voor betonoppervlakken

Technische gegevens

Basis	Waterige paraffine emulsie
Kleur en leveringsvorm	Witte vloeistof
Dichtheid	Ca. 1,01 ± 0,02
pH-waarde	6-8
Volumegewicht kg/l	1,02 ± 0,02
Viscositeit	<100 mPa.s

Curing efficiency - gemeten bij 35°C en 40% RH - conform NPR-CEN/TS 14754-1

Curing efficiency	Curing PR
6 uur	100%
24 uur	90%
72 uur	76%
Curing efficiency index	89%

Verbruik/Rendement

Aanbevolen verbruik ca. 1 kg per 5-7 m².

De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van het na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastgesteld. Het aanbevolen verbruik moet niet overschreden worden! Afhankelijk van de toepassing kan het product meerdere malen worden aangebracht.

Productdetails

Opslag	Droog, vorstvrij,
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele en gesloten verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden * houdbaar.

*Wordt de houdbaarheidstermijn overschreden dan moet eerst een controle op specificaties gedaan worden. Bij temperaturen boven de 30°C kan ontmenging optreden, door goed mengen kan weer een gebruiksklaar product worden verkregen. Als het product bevriest, wordt het onbruikbaar.

Voorzorgsmaatregelen

Vermijd onnodige blootstelling en draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0002085	900 kg IBC
ITEM.0002086	210 kg Vat
ITEM.0002084	20 kg Can

Kiwitz BMP Curing Compound PR

Nabehandelingsmiddel voor betonoppervlakken

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.