

weber.rep 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton.



Producteigenschappen

- Snel bindende mortel voor reparatie- en egalisatieplamuurwerkzaamheden
- Voor beton en zichtbeton
- Voor binnen en buiten
- Belastbaar na 40 minuten
- Uitstekende hechting
- Reparatiemortel kan op gewenste kleur worden gebracht
- Weinig restspanning
- Polymeer gemodificeerd

Toepassingen

weber.rep 762 (Cerinol Fix LK 1) is bijzonder geschikt voor snelle egalisatieplamuurwerkzaamheden en reparaties aan beton. Voor het opvullen van gietgallen en kleinere grindnesten op zichtbeton. De kleurtint kan aan de ondergrond worden aangepast.

Technische gegevens

samenstelling	snel bindend cement, vulstoffen
kleur	donkergrijs, witgrijs
aanbrenggereedschap	troffel of plamuurmes
laagdikte	tot 5 mm
verwerkingstemperatuur	>5 °C
buigsterkte na 28 dagen	ca. 5 N/mm ²
drukvastheid na 28 dagen	ca. 30 N/mm ²
bulkdichtheid	ca. 1,5 kg/dm ³
verwerkingstijd	ca. 25 minuten bij 20 °C
droogtijd	na ca. 40 minuten belastbaar (bij 20 °C)

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Niet geschikt voor dikke deklagen of pleisterachtige lagen
Alle opgegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70%.
Reeds aangemaakt materiaal mag niet door opnieuw water toevoegen weer

verwerkbaar gemaakt worden.

Bijzondere aanwijzingen:

Niet mengen met andere materialen.

Vorbereitung van de ondergrond:

Schoon, zuigend, voldoende draagkrachtig, vrij van losse delen en alle hechtingsvermindende stoffen (ontkistingsolie).
Ondergrond in principe altijd voornatten.

Verwerking:

Mengen:

Weber.rep 762 (Cerinol Fix LK 1) onder continue roeren toevoegen aan het water, niet omgekeerd. Mengen totdat het klontenvrij is. De consistentie instellen zodat het materiaal met een spaan te verwerken is.

Het materiaal moet snel worden gemengd. Hoeveelheid van het mengsel afstemmen op de verwerkingstijd (8 minuten). Bij het mengen eerst de afgestemde hoeveelheid water nemen. Bij temperaturen lager dan +5 °C is het raadzaam het product met warm water aan te maken om de snelle harding niet te belemmeren.

Bij reparaties groter dan 0,1 dm³ moet weber.rep 762 worden gemengd met Quartzsand (0-4 mm) in een verhouding 2:1 (volumedelen).

Aanbrengen:

Aan te brengen met troffel, spaan of spacmes.

Aangebracht materiaal beschermen tegen te snelle wateronttrekking.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking is het materiaal, 9 maanden houdbaar

Verbruik

Bij een laagdikte van 1 mm is het verbruik ca. 1,8 kg/m².

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd

Overige informatie

weber.rep 762 staat onder permanente kwaliteitscontrole.

Verpakking	Artikelnummer
10 kg Emmer (Witgrijs)	ITEM.0002270
10 kg Emmer (Donkergrijs)	ITEM.0002273

weber.rep 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl