


Kiwitz LMN 510

Universeel toepasbare tegellijm voor alle gangbare wand- en vloertegels.



aanbrenggereedschap	glitspaan, getande spaan, getande middelbedtroffel
verwerkingstijd	ca. 4 uur
open tijd	ca. 30 min.
beloopbaarheid	na ca. 24 uur
voegbaar	na ca. 24 uur
volledig belastbaar	na ca. 7 dagen
verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +70 °C

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen:

Materiaal dat al stijf begint te worden, niet meer verwerken.

Altijd schone aanmaakemmer gebruiken; reeds aangemaakt materiaal nooit met vers aan te maken materiaal vermengen.

Bij het plaatsen van natuurstenen platen de aanbevelingen van de betreffende fabrikant in acht nemen a.u.b. In geval van twijfel vooraf een test op een proefoppervlak doorvoeren.

Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd.

Metalen en houten ondergronden moeten door geschikte maatregelen voorbereid worden, alvorens ze te betegelen.

Bij het betegelen dienen de toepasselijke richtlijnen in acht genomen te worden. Het betreffende maximale restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van het betegelen niet overschreden worden.

Vochtige, natte of te koud opgeslagen tegels, platen of natuurstenen mogen niet geplaatst worden.

Voor het verlijmen van tegel op tegel buitenshuis of op plaatsen die constant nat zijn of onder water staan (zonder afdichting) raden wij aan om de hoogflexibele 2 componenten kunstharlijm weber.xerm 847 te gebruiken. De geschiktheid dient vooraf getest te worden door een test op een proefoppervlak door te voeren.

Bijzondere aanwijzingen:

Bij het egaliseren van ondergronden met een geringere drukvastheid en ruwe dichtheid (bijv. gipspleister, lichte pleister, stenen van poreus beton, enz.) of bij het egaliseren van calciumsulfaat dekvloeren, mag de maximale lijmbeddicke van 3 mm niet overschreden worden.

Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten voldoen aan de eisen volgens URL 35-101.

De ondergronden moeten vast, stabiel, schoon, droog en vormvast genoeg zijn en vrij van hechttingsverminderende bestanddelen. Betonnen ondergronden moeten vrij zijn van cementlijm. Resten van olie, vet, was en onderhoudsmiddelen moeten volledig verwijderd worden. Als oplosmiddel voor olie en vet raden wij Kiwitz Ontvetter LS aan. Krijtende verflagen, cementhuid, coating- en vaste lak- en dispersieverflagen mechanisch verwijderen.

De oppervlakken van calciumsulfaatgebonden vloeibare dekvloeren moeten opgeschuurd, vervolgens met een industriestofzuiger gereinigd en daarna van Kiwitz PRM 110 als grondlaag voorzien worden.

Zuigende ondergronden moeten vooraf met Kiwitz PRM 110 en niet zuigende ondergronden (binnen) met Kiwitz PRM 120 behandeld worden. De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Prefab beton en ter plaatse gestort beton moeten minimaal 3 maanden oud

Producteigenschappen

- Toepasbaar als dun- en middelbedlijm
- Zeer goede stabiliteit
- Voor wanden en vloeren
- Geschikt voor vloerverwarmingen
- Verlengde open tijd
- Voor het egaliseren van beschadigde plekken en oneffenheden tot 10 mm
- C2TE volgens NEN EN 12004
- EMICODE EC 1: zeer emissiearm
- Voor binnen- en buitentoepassing

Toepassingen

Kiwitz LMN 510 is een flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloerbetegelingen binnen- en buitenshuis en van verkleuringson-gevoelige natuursteentegels, mozaïek, aardewerk, splijttegels, terracotta en betonsteen. Kiwitz LMN 510 kan zowel als dunbed- als ook als middelbedlijm toegepast worden en maakt het mogelijk om grote oppervlakken rationeel te bewerken. Kiwitz LMN 510 is geschikt voor het betegelen van vochtige, natte en koele ruimtes en van plaatsen die constant onder water staan.

De flexibele tegellijm is toepasbaar op cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, verwarmde dekvloeren, beton, gipskarton- en gipsvezelplaten, cementpleister, kalkcementpleister, gipspleister, hardschuimplaten en tegel-elementen. De dun- en middelbedmortel is met name geschikt voor het egaliseren van beschadigde plekken en oneffenheden in de ondergrond, als ook voor het dicht metselen van poreuze betonstenen.

Technische gegevens

samenstelling	cement, geselecteerde toeslagstoffen, additieven
kleur	grijs
lijmbeddicke	tot 10 mm
benodigd materiaal	4 mm tanding: ca. 1,5 kg/m ² ; 6 mm tanding: ca. 2,2 kg/m ² ; 8 mm tanding: ca. 2,6 kg/m ² ; 10 mm tanding: ca. 3,2 kg/m ² ; middelbedtanding: ca. 4,5 kg/m ²
benodigde hoeveelheid water	ca. 5,6 - 5,8 ltr/20 kg

Kiwitz LMN 510

Universeel toepasbare tegellijm voor alle gangbare wand- en vloertegels.

zijn (bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid).

Verwerking:

De aangegeven hoeveelheid schoon aanmaakwater in een geschikte bak gieten. Vervolgens het poeder toevoegen en mechanisch mengen, totdat een klontvrije massa is ontstaan. Niet meer mortel aanmaken dan er in ca. 2 uur kan worden verwerkt.

Met een gliitspaan een contactlaag op de ondergrond aanbrengen, vervolgens met een getande spaan in een hoek van 45°– 60° een gelijkmatig lijmband vormen.

Voordat zich huidvorming voordoet (aangebrachte lijm mortel met een vinger op plakkerigheid controleren) moeten de tegels in het verse mortelbed geschoven en aangedrukt worden. De voegen moeten uitgekrabd worden, voordat de mortel hard geworden is.

Mortelresten moeten met een natte spons worden verwijderd, zolang ze nog vers zijn. De gereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 18 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en de toe te passen tegels. Afhankelijk van de gekozen vertanding is het benodigd materiaal: bij 4 mm tanding: ca. 1,5 kg/m²; bij 6 mm tanding: ca. 2,2 kg/m²; bij 8 mm tanding: ca. 2,6 kg/m²; bij 10 mm tanding: ca. 3,2 kg/m²; bij middelbedtanding: ca. 4,5 kg/m². De benodigde hoeveelheid water: ca. 5,6 - 5,8 ltr per zak van 20 kg.

Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet garanderen.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten, zolang deze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het product veiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk bevestigd worden.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

Kiwitz LMN 510 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles volgens NEN EN 12004.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
20 kg PE zak (grijs)	ITEM.0002317	42 verpakkingen (840 kg)



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl