

## Kiwitz KTN 350

Neutraal uithardende 1 component siliconenkit.



### Producteigenschappen

- Neutraal vernettende, 1 component siliconen afdichtingskit MEKO vrij
- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid, schimmelwerend ingesteld
- Uitstekende vroege belastbaarheid
- Kleefvrij oppervlak, wrijfvast en sliertvrij
- Niet overschilderbaar (wel aanschilderbaar)
- Zeer goede hechting op vele ondergronden, deels in combinatie met een geschikte primer
- Niet corrosief

### Toepassingen

Voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire ruimten en aan beton- en schuimbeton prefab-elementen. Als afdichting van naden langs kozijnen en van aansluitvoegen aan ramen en deuren van hout, metaal en kunststof, dubbelglas in houten ramen, profielglas, aan gevels, metaal-bouwconstructies, afkitten van glaselementen.

### Technische gegevens

Vorm	pasteus
Kleur	in meerdere kleuren verkrijgbaar
Reuk	karakteristiek
Dichtheid (20°C)	1,17 g/cm <sup>3</sup>

### Verwerkingsvoorschrift

#### Voorbehandeling ondergrond:

- Vast, stabiel, droog, vormvast, vorstvrij en vrij van hechtingsverminderende bestanddelen.
- Zuigende ondergronden met weber.fug 884 voorbehandelen, niet-zuigende ondergronden met weber.fug 885.
- De noodzakelijke voorbehandeling van de ondergrond moet aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

#### Verwerking:

- De ondergrond moet vrij zijn van alle verontreinigingen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben (bijv. vet, stof).
- Plaats een juist type en formaat rugvulling in de voeg om drieflanks-hechting te voorkomen.
- Afhankelijk van de ondergrond wordt een primer aangebracht.
- Na het aanbrengen van de kit wordt deze afgewerkt met Kiwitz RNG 655 Afmesvloeistof.
- De doorhardingstijd is afhankelijk van de laagdikte. Houd rekening met 24 uur per 2-3 mm laagdikte.

### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, koele, vorstvrije opslag in de originele verpakking is het materiaal, minimaal 12 maanden houdbaar.

### Verbruik

Ca. 0,1 ltr/m<sup>1</sup> (bij een voeg van 10 mm breedte en 10 mm diepte).

### Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten, zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

### Verpakking Artikelnummer

310 ml patroon (wit)	ITEM.0002783
310 ml patroon (transparant)	ITEM.0002784
310 ml patroon (lichtgrijs)	ITEM.0002785
310 ml patroon (jasmijn)	ITEM.0002786
310 ml patroon (middelgrijs)	ITEM.0002787
310 ml patroon (betongrijs)	ITEM.0002788
310 ml patroon (antraciet)	ITEM.0002789
310 ml patroon (cementgrijs)	ITEM.0002790
310 ml patroon (zwart)	ITEM.0002791
310 ml patroon (trijs (transparant - grijs))	ITEM.0002792
310 ml patroon (manhattan)	ITEM.0002793



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten

Tegelzetersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)