


Kiwitz KTN 210

Oplosmiddelvrije 2K elastische afdichtingskit.



Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Zeer hoge flexibiliteit ; >50%
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geluiddempend en schokabsorberend
- Bestand tegen diverse chemicaliën
- Overbrugt scheuren, naden en dilataties
- Geen uithardingskrimp

Toepassingen

KIWITZ KTN 210 is een 2 componenten afdichtingskit op basis van polyurethaan en wordt ingezet als naadloze afdichting van voegen. Geschikte ondergronden zijn RVS, staal, keramiek en diverse kunststoffen.

Technische gegevens

Uiterlijk en kleur:	glanzend grijs
Hardheid:	na 5 uur bij 20°C ; 55
	na 24 uur bij 20°C ; 85
	na 3 dagen bij 20°C ; 100
Trekkracht:	>15 N/mm ²
Druksterkte:	>30 N/mm ²

Verwerkingsvoorschrift

Vorbereitung

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. In sommige gevallen kan een primer noodzakelijk zijn. Het is raadzaam om vooraf hechtingstesten uit te voeren.

Mengen

Kiwitz KTN 210 wordt aangebracht met een reguliere kitpistool. Het is belangrijk de eerste 10 cm van de gemengde kit niet te gebruiken en te wachten tot de kleur homogeen uit de mengkoker komt. Als de verwerkingstijd is overschreden, dient u de mengtuit te verwisselen. Voorkom luchtinsluiting.

Verwerking

De verwerkingstemperatuur dient tussen de +5 en +30°C te zijn. Het aanbrengen van de twee componenten producten mag uitsluitend geschieden bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% en bij een temperatuur van ondergrond en/of omgeving hoger dan +5°C. De (chemische) belasting

van het aangebrachte systeem mag eerst plaatsvinden nadat dit voldoende is is doorgehard. Hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 7 dagen bij 20°C of zoveel korter of langer naarmate de temperatuur hoger of lager is. Kiwitz KTN 210 mag niet verdund worden.

Gereedschap

Kitpistool
Mengkoker (nozzle)

Reiniging niet uitgeharde kit

Geknoeid materiaal en gereedschap kan verwijderd en/of gereinigd worden met een geschikte verdunning.

Doorhardingstijd bij een laagdikte van 3 mm

- Stofdroog na ca. 3 uur.
- Overschilderbaar na ca. 3 uur.
- Beloopbaar na ca. 3 uur.
- In systemen een maximale droogtijd van 1 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaats vindt.

Opslag en houdbaarheid

Indien koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de goed gesloten originele verpakking, is het materiaal, minimaal 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Tijdens de verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruikt te maken van geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, beschermde kleding, beschermde crèmes e.d. Zie tevens het veiligheidsblad.

Verbruik

Het verbruik is ca. 0,1 ltr/m¹, bij een voeg van 10 mm breedte en 10 mm diepte.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten, zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking Artikelnummer

250 ml patroon (grijs)	ITEM.0003250
------------------------	--------------

Kiwitz KTN 210

Oplosmiddelvrije 2K elastische afdichtingskit.



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl